



Techninis aprašymas
Gaminio Nr. 0330

Pflasterfugenmörtel M

Mineralinis natūralaus akmens ir betono glaistas.
Specialūs elementai su natūraliais užpildais (DIN4226), aukštos kokybės priedais.




Grindims viduje
ir išorėje



Sausas mišinys/
vanduo




Maišymo laikas



Apdorojimo tem-
peratūra



Dengimas šepetėliu



Bendra išėiga



Saugoti nuo drėg-
mės

Duomenys apie produktą

Spalva:	pilka
Siūlių plotis:	4-30 mm
Priedų dydis:	0 – 2 mm
Apdorojimo laikas:	mažiausiai 60 min.
Galima vaikščioti:	po 24 val.
Lengva apkrova:	po 3 dienų
Visiška apkrova:	po 14 dienų
Atsparumas spaudimui (28 d.):	> 25 N/mm ²

Panaudojimo sritys

Grindinio ir plytelių siūlių uždarymui viduje ir išorėje.

Produkto savybės

Aukštos kokybės sausa medžiaga, naudojama, sumaišius su vandeniu.

- Sukietėja, nesudarant plyšių;
- Geras sukibimas su kraštais;
- Labai elastinga, lengvai naudojama;
- Paprasta ir lengvai nuvaloma;
- Hidrauliškai greitai kietėja;
- Atspari vandeniui, atmosferos poveikiui, šalčiui, drėgmei.

Pagrindas

Pagrindas turi būti pakankamai tvirtas ir paruoštas vėlesnei dinaminei apkrovai (cemento skiediniu ir / arba betonu).

Pašalinti judančias konstrukcijos siūles. Dengiami plotai paruošiami taip, kad vėliau atlaikytų šalčio ir mechanines apkrovas. Siūlių kraštai turi būti švarūs, be atsilupančių dangų.

Siūlės gylis idealiausiu atveju – du trečdaliai akmens aukščio, ir ne mažesnis nei pusė akmens aukščio.

Dengiamus plotus gerai sušlapinti ir palaikyti drėgmę.

Naudojimas

Į švarų indą įpilti **3,8 l vandens**,

Įdėti 25 kg Pflasterfugenmörtel M.

Viską kruopščiai maišyti apie 3 min., kol gaunama vientisa masė, kuri dedama tiesiai ant paruošto paviršiaus ir paskirstoma gumine mentele, pašalinamas perteklius. Dengiamus plotus šlapinti, nepažeidžiant dangos. Uždarius siūles (maždaug po 1-3 val., priklausomai nuo temperatūros), paviršių nuplauti vandeniu, o medžiagos likučius, ypač esant šiurkščiai dangai, nušluoti trumpo plauko šepetėliais, guminėmis mentelėmis ir nuplauti nedidele vandens srove.

Jeigu reikia, procesą pakartoti. Pirmas valandas padengtus plotus drėkinti.

Dėmesio:

Ant akmens viršaus negali būti skiedinio likučių.

Nurodymai

Sukietėjusios masės negalima maišyti su šviežia medžiaga ar vandeniu. Apdorojimo metu išlaikyti + 5 iki +30 °C temperatūrą. Pateikti duomenys galioja, esant laboratorinėms sąlygoms, t.y. 30 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Žemesnė temperatūra pailgina, aukštesnė sutrumpina apdorojimo ir džiūvimo laiką.

Medžiagos sudėtyje gali būti piroto arba geležies sulfidų pėdsakų.

Saugoti dangą nuo saulės ir vėjo.

Mineralinių siūlių spalvos tolygumui garantija nesuteikiama.

Darbo prietaisai, valymas

Maišyklė, siūlių mentelė, lentelė, šepetys. Ką tik panaudotus neapdžiūvusius įrankius plauti vandeniui.

Pakuotė, išeiga, sandėliavimas

Pakuotė:

25 kg popierinis maišas

Sauso mišinio išeiga:

Apie 1,6 kg / l tuštumos

Sandėliavimas:

Nepradėtas pakuotes sausoje vietoje laikyti apie 1 metus.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnė informacija apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir naudojant bei reikalavimai utilizacijai ir ekologijai pateikti naujausiuose saugos duomenų lapuose.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaus gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško gamintojo patvirtinimo.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos galioja. Atnaujinus informaciją naujame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

