



Techninis aprašymas Artikulo Nr. 0544

PCB Sperrputz


Plonasluoksnis tinkas PCB pažeistų paviršių remontui.
Ataskaitos nr. 010335, C.A.U, 63303 Dreieich.



Vandeningas



Sausas mišinys / vanduo



Apdorojimo temperatūra



Dengimas mente



Apdorojimo laikas



Bendra išeiga



Saugoti nuo drėgmės / indus sandariai uždaryti



Sandėliavimo trukmė

Panaudojimo sritys

Sienu, patiriančių apkrovas, remontui:

- išvalytų, apkrovas patiriančių mineralinių paviršių dengmui;
- naudojama ant vidinių sienų dažų ir sintetinės dervos dangų, prieš tai jas padengus su Remmers Quarzgrund.

Remmers PCB Sperrputz tinkamas visiems mineraliniams, tinkavimui skirtiems paviršiams.

Produkto savybės

Remmers PCB Sperrputz – tai gamyklinis, mineralinis sausas mišinys, naudojamas sumaišius su vandeniu rankiniu arba automatinio būdu.

Remmers PCB Sperrputz stabdo polichlorintų bifenilų plitimą paviršiuje.

Pagrindas

Pagrindas turi būti tvirtas, be sukibimui trukdančių medžiagų (pvz., atsilupusių dalelių, dulkių, purvo). Sukibimą su tvirta sintetinės dervos danga patikrinti jai esant sausos ir šlapios būklės. Ši danga bei vidaus sienų dažai prieš tai nugruntuojami su Remmers Quarzgrund.

Produkto duomenys

Tūrinis tankis:	apie 1,4 g/dm ³
Spalva:	balta
Kokybės kontrolė:	sudėtis ir kokybė
Maksimalus priedų dydis:	0,5 mm
Atsparumas spaudimui:	> 5 N/mm ²

Mišinio paruošimas

Apie 6 l vandens įpilti į švarų indą, įdėti 25 kg Remmers PCB Sperrputz ir intensyviai maišyti apie 2-4 min., kol gaunama vienalytė masė.

Apdorojimo laikas:

Apie 2 val., priklausomai nuo aplinkos sąlygų.

Nurodymai

Sustingusio Remmers PCB Sperrputz negalima maišyti nei su vandeniu, nei su šviežiu mišiniu. Nenaudoti, esant žemesnei nei + 5°C temperatūrai.

Atliekant darbus, laikytis DIN 18550 ir DIN 18350 reikalavimų.

Darbo įrankiai, jų valymas

Tinkavimo mašinos su maišytuvais, maišyklės, mentelės. Įrankiai plaunami nedelsiant po naudojimo vandeniu.

Pakuotė, išeiga, sandėliavimas

Pakuotė:

Popierinis 25 kg maišas.

Išeiga:

Apie 8 kg/m² būtinam 6 mm sluoksnio storiui.

Sandėliavimas:

Uždarytoje originalioje pakuotėje ant medinių padėklų sausoje vietoje laikoma apie 12 mėn.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnė informacija apie saugumo reikalavimus transportui, sandėliavimą, naudojimą bei ekologinius ar utilizavimo reikalavimus pateikta atitinkamuose saugos duomenų

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.



0544-TA-07 12 EM-JEn-Ke