




Techninis aprašymas Art. Nr. 2819

Extraflex

Universalus, elastingas, ilgai naudojamas klijų mišinys.
Mažai chromatų pagal RL2003/53/EB




Vidui



Sausas mišinys /
vanduo



Maišymo laikas



Apdorojimo
temperatūra



Dengimas
glaistykle /
mentele



Sandėliavimo
trukmė



Saugoti nuo
drėgmės

Panaudojimo sritys

- Keraminių sienų ir grindų plytelių klojimas sausose ir drėgnose patalpose, po vandeniui, sandarinimui viduje ir išorėje;
- Akmens gaminių, keramikos, molio dirbinių, klinkerio, rankų darbo plytų, stiklo mozaikos, plytelių klijavimui;
- Nelygių paviršių išlyginimui iki 5 mm.
Dangos ant medienos drožlių plokščių ir nepermatomo natūralaus akmens (pvz., Solnhofener plokščių, granito, Jura marmuro) tvirtinamos su Remmers Marmorkleber (Art. 2850).

Produkto savybės

Remmers Extraflex – tai universalūs, aukštos kokybės klijai, naudojami ir hidrauliškai kietėja sumaišius su vandeniu. Produkto savybės:

- Saugūs;
- Lengvai naudojami, elastingi;
- Ilgas gyvybingumo laikas;
- Nenuteka, gerai sukimba;
- Racionalus, greitas, apdorojimas ant didelių plotų;
- Atsparūs vandeniui, šalčiui ir temperatūrai (iki +80 °C).

Produkto duomenys

Tūrinis tankis:	1,4 kg/ dm ³
Spalva:	pilka
Klijų naudojimo laikas:	apie 30 min., priklausomai nuo temperatūros
Apdorojimo laikas:	apie 3 val., priklausomai nuo temperatūros
Galima vaikščioti:	maždaug po 12 val.
Klijų sluoksnio storis:	daugiausia iki 5 mm



Pagrindas

Galima naudoti ant įvairių paviršių, pvz., betono, lengvojo, porėto betono, grindų, plytelių, šildomų grindų, šlifuočių anhidrito dangų, asfalto (viduje, nušlifuočių smėliu), mūro, gipso, gipskartonio plokščių, medžio drožlių, putų plokščių ir senų plytelių. Paviršius turi būti patvarus, be sukibimui trukdančių medžiagų. Pašalinti vos besilaikančias plyteles, trupantį tinką ir senas dangas. Su Extraflex išlyginti nelygumus.

Didelių plotų cemento grindys greitai išlyginamos su Remmers grindų išlyginamosiomis masėmis. Nelygūs anhidrito ir liejamojo asfalto paviršiai išlyginami su Remmers Uniplan (art. 2824). Stripriai absorbuojančius paviršius, tokius kaip gipsas, kalkės, cemento tinkas, sausos anhidrito, liejamojo asfalto dangos (viduje, pagal DIN 18157-1) pirmiausia padengiamos su Remmers Tiefgrund W (art. 2842). Nedrėkinti anhidrito dangų (likutinė drėgmė: iki 1 %).

Turi praeiti ne mažiau kaip 28 dienos po grindų ir ne mažiau kaip 3 mėnesiai po betono išliejimo.

Klijuojant keramines plyteles drėgnose patalpose (pvz., dušų kabinose) naudoti sandarinamąją priemonę Remmers Flüssige Folie (Art. 2828), ant viršaus su Extraflex klijuoti plyteles.

Naudojimas

7,5 l vandens įpilti į švarų indą, įdėti **25 kg Extraflex**. Maišyti tol, kol gaunama apdorojimui tinkama, gumuliukų neturinti masė (maišymo laikas – apie 3 min.). Visos pakuotės turinys maišomas maišyklė. **Mišinio santykis:** 0,3 l vandens : 1 kg miltelių. Extraflex sumaišius su vandeniu galima naudoti. **Neruošti didesnio nei maždaug per 3 val. sunaudojamo mišinio kiekio.** Paruoštas mišinys lygia mentele puse paskirstomas ant pagrindo. Šviežias Extraflex sluoksnis pašiaušiamas dygliuota mentele (kiek įmanoma viena kryptimi). Kol nesusidarė plėvelė į klijus įspausti dangas, atlikti reikalingus pataisymus. Jeigu reikia, nuo dangos šlapią kempinę nuvalyti klijų perteklių. Taip pat pašalinti produkto likučius nuo vėliau sandarinamų siūlių.

Nurodymai

Neklijuoti ant įkaitusių paviršių ir pučiant stipriam vėjui. Nemašyti sudžiūvusių klijų su vandeniu ar šviežiais klijais. Oro, pagrindo ir medžiagos temperatūra apdoravimo metu: nuo 5 °C iki 30 °C. Pateiktos vertės galioja, esant laboratorinėms sąlygoms, t. y. 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei. Žemesnė temperatūra pailgina, aukštesnė sutrumpina džiūvimo laiką.

Esant šildomoms grindims po danga dengiamas 2mm storio klijų sluoksnis. Siūlių uždarymui rekomenduojame šiuos Remmers produktus:

- Fugenschmal
- Fugenbreit
- Flexfuge
- Colorfuge EP

Sujungiamsios ir judančios siūlės uždaromos su Remmers MultiSil arba MultiSil NUW (priklausomai nuo dengiamos srities) silikonais.

Darbo priemonės, valymas

Maišyklė, dantyta mentele, mentele ir kt.

Darbo įrankiai plaunami tuoj pat po darbo vandeniu.

Pakuotė, išeiga, sandėliavimas

Pakuotė:

Popierinis maišas 25 kg.

Sauso mišinio išeiga:

Apie 1,3 kg/m²/mm.

4 mm „šukos“: apie 1,6 kg/m²/mm

6 mm „šukos“: apie 2,4 kg/m²/mm

8 mm „šukos“: apie 3,2 kg/m²/mm

Sandėliavimas:

Sausoje vietoje uždarytas pakuotes laikyti apie 12 mėn.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Smulkesnė informacija apie saugumą transportuojant, sandėliuojant, dirbant, utilizuojant bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Smulkesnė informacija apie saugumą transportuojant, sandėliuojant, dirbant, utilizuojant bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose.



Remmers Baustofftechnik GmbH

Bernhard-Remmers-Str.13
D – 49624 Lönningen

09

GBI P23

EN 12004:2007+A1:2012

Extraflex

Cementiniai plytelių klijai didelių reikalavimų vidaus ir išorės paviršiams

Reakcija į ugnį:	Klasė E
Sukibimas, sausai sandėliuojant:	≥ 1,0 N/mm ²
Sukibimas po kontakto su vandeniu:	≥ 1,0 N/mm ²
Sukibimas po kontakto su šiluma:	≥ 1,0 N/mm ²
Sukibimas po užšalimo / atšalimo:	≥ 1,0 N/mm ²

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštinio patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.



2819-TA-06.15.JS-JE-AM