



Techninis aprašymas Artikulo Nr. 2962

Innenmatt LF

Dispersiniai dažai, atsparūs plovimui pagal DIN 53778 WM.



Sudėtyje mažai teršalų, be tirpiklių ir minkštiklių.
Šlapio trintis pagal DIN EN 13300, klasė 3



Vandeningas



Vidui

Apdorojimo
TemperatūraDengimas teptu-
ku, voleliu / beore,
mišraus oro purš-
kimo įrangaIšėja vienam
sluoksniuiLaikyti vėsioje, nuo
šalčio ir drėgmės
apsaugotoje vieto-
je / indus uždarytiSandėliavimo
trukmė

Panaudojimo sritys

Remmers Innenmatt LF yra dengianti danga, naudojama visiems įprastiems paviršiams vidaus patalpose.

Dengiama ant kalkinio ar gipsinio tinko, smiltainio mūro, betono, medienos ar kietos medienos plaušų plokštės, gipskartono, tapetų (šiurkštaus pluošto).

Produkto savybės

Innenmatt LF yra lengvai apdirbama, atspari plovimui dispersinė danga vidaus patalpoms.

Specialūs užpildai ir titano dioksidai garantuoja nepriekaištingą padengimo kokybę ir akinantį baltumą.

Innenmatt LF pasižymi puikiomis vandens garų pralaidumo savybėmis.

Gali būti uždažoma su įprastiniais pasteliniais atspalviais.

Tinka dengti ir maitinimo srities patalpas.

Yra pažymėjimai.

Naudojimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, švarus ir sausas, ant jo neturi būti likę dulkių, tepalų, riebalų likučių. Įtrūkimai, plyšiai ar pažeistos vietos restauruo-

Produkto duomenys

Rišamosios medžiagos:	akrilato dispersija be tirpiklių
Pigmentas:	titano dioksidas
Plėstuvas:	mineraliniai užpildai
Tankis:	apie 1,4 kg/l
Klumpumas:	pagal apdirbimo poreikius
Skiedimo medžiaga:	vanduo
Spalva:	balta
Pagal DIN 53778:	atsparus plovimui
Ženklimas pagal DIN EN 13300 šlapio trintis:	klasė 3
Kontrasto santykis:	klasė 1 (99,5 %) 7,5 m ² /l
Blizgumas:	matinis (< 5 esant 85° matavimo kampui)
Maksimalus grūdėtumas:	švelnus (< 100 μ)

jamos su Remmers tinku, o gipskartonis užpildančiu glaistu. Stipriai šarminiai pagrindai (šviežias tinkas) bei gipskartonio ir pluoštinio cemento plokštės padengiamos su Remmers Tiefgrund W.

Pašalinti senus kljus ir dažus, atsilupusius sluoksnius.

Ant švaraus tvirto pagrindo arba ant gerai sukimbančio senos dangos sluoksnio dengiamas Innenmatt LF.

Medžiagos padengimas

Pirmam sluoksniui Innenmatt LF galima skiesti vandeniu 10 %. Skiedimas priklauso nuo pagrindo įgeriamumo.

Antras ir galutinis sluoksnis dengiami nepraskiedus. Dengiama voleliu, teptuku arba purškimo būdu. Nedirbti esant žemesnei kaip 5 °C temperatūrai (pagrindo ir oro).

Darbo įrankiai, jų valymas

Teptukas, volelis, šepetys, beoris purškimas.

Visi darbo įrankiai valomi iš karto po darbo su vandeniu.

Pakuotė, išėja, sandėliavimas

Pakuotė:

Plastikinė tara po 5 l ir 15 l.

Išėja:

Pirmas sluoksnis – priklausomai nuo pagrindo apie 0,13-0,15 l/m². Antras sluoksnis – apie 0,13 l/m².

Sandėliavimas:

Uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje ne minusinės temperatūros patalpoje laikoma mažiausiai 12 mėn.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Smulkesnė informacija apie saugumą transportuojant, sandėliuojant, dirbant ir utilizuojant pateikta galiojančiuose saugos duomenų lapuose.

Produkto kodas

M-DF 01

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško gamintojo patvirtinimo.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos galioja. Atnaujinus informaciją naujame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

