



Techninis aprašymas
Art. Nr. 7450

Unterpwasserprimer

Paruošimas iš funkcinių epoksidinių dervų

Naudojimo sritys ir produkto savybės

Prieš pildant išorinius plyšius elastingomis siūlių medžiagomis dėl geresnio paviršių sukibimo reikia naudoti gruntą. Dažnai siūlių susijungimo vietose dėl gero naudojamų medžiagų sukibimo nereikia naudoti Primer.

Perdirbimas

Remmers Unterpwasserprimer dėti ant sauso ir švaraus paviršiaus. Siūlių masę dengti praėjus lentelėje nurodytam džiūvimo laikui. Minimalus džiūvimo laikas yra būtinas, nes Primer tik tada reaguoja ir garuoja tirpikliai. Maksimalus džiūvimo laikas neturi būti viršijamas, nes tada baigiasi Primer reakcijos laikas, ir pablogėja sukibimas su siūlių mase.

Nurodymai

Pateiktas džiūvimo laikas galioja esant normalioms klimato sąlygoms 15 - 20 °C.

Žemesnėje temperatūroje džiūvimas ilgesnis, aukštesnėje trumpesnis.

Ant sintetinių paviršių rekomenduojama medžiagą išbandyti nematomoje vietoje. Nenaudoti ant Plexiglas (skaidraus termoplastiko stiklo).

Remmers Unterpwasserprimers perdirbimo temperatūra +15 iki +40 °C

Džiūvimo laikas

Siūlių masės	Art. Nr.	Primer	min.	max.
Silicon BUW	7530	Unterpwasserprimer	2	8
PU AW	7630	Unterpwasserprimer	2	8
Verguss AW 2K	7641	Unterpwasserprimer	2	8

Tiekimas, išėiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:

200 ml Alu-buteliai ir 1000 ml baltos skardos pakuotės.

Sandėliavimas:

Originalioje uždarytoje taroje šaltai ir sausai apie 12 mėn.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnė informacija apie saugą transportuojant, sandėliuojant bei utilizuoją ir ekologiją pateikta naujais saugos duomenų aprašyme.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaus gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško gamintojo patvirtinimo.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos galioja. Atnaujinus informaciją naujame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.