

Techninis aprašymas Art. Nr. 7530

Primer PUR

Produkto pagrindas: Paruoštas iš PUR-Festharz (kietos dervos) ir organinių tirpiklių.

Naudojimo sritys

Prieš pildant išorinius plyšius elastingomis siūlių medžiagomis dėl geresnio paviršių sukibimo reikia naudoti gruntą. Dažnai siūlių susijungimo vietose dėl gero naudojamų medžiagų sukibimo nereikia naudoti Primer. Remmers Primer PUR naudojamas su visomis Remmers PUR sandarinimo medžiagomis ir skiediniais, ypač reikalingas ant porėtų paviršių. Lygius paviršius (metalo, emalio) rekomenduojama dengti Verdünnung V 101 skiedikliu.

Perdirbimas

Remmers Primer PUR dėti ant sauso ir švaraus paviršiaus. Siūlių masę dengti praėjus lentelėje nurodytam džiūvimo laikui. Minimalus džiūvimo laikas (apie 1 val.) yra būtinas, nes Primer tik tada reaguoja ir garuoja tirpikliai. Maksimalus džiūvimo laikas (apie 8 val.) neturi būti viršijamas, nes tada baigiasi Primer reakcijos laikas, ir pablogėja sukibimas su siūlių mase. Primers perdirbimo temperatūra +5 °C iki +40 °C.

Nurodymai

Pateiktas džiūvimo laikas galioja esant normalioms klimato sąlygoms 23 °C ir 50% santykinei oro drėgmei.

Džiūvimo laikas

Produktas	Art. Nr.	min.	max.
PU 150	7500	60	300
PU AW	7630	60	300
Verguss PUR 2K	7550	100	400
Verguss AW 2K	7641	100	400

Žemesnėje temperatūroje džiūvimas ilgesnis, aukštesnėje trumpesnis. Ant sintetinių paviršių rekomenduojama medžiagą išbandyti nematomoje vietoje. Nenaudoti ant Plexiglas (skaidraus termoplastiko stiklo).

Tiekimas, išėiga, sandėliavimas

Tiekimo forma:

250 ml Alu-buteliai ir 1000 ml baltos skardos pakuotės.

Sandėliavimas:

Originalioje uždarytoje taroje šaltai ir sausai apie 6 mėn.

Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnė informacija apie saugą transportuojant, sandėliuojant bei utilizuoją ir ekologiją pateikta naujausiame saugos duomenų aprašyme.

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

