



Hartwachs-Öl

Vaškas-aliejus natūralių aliejų pagrindu




Atspalvis	Likutis				
	Kiekis ant paletės	360	672	200	22
	Pakuotė	6 x 0,375 l	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	83	01	03	20
	Artikelio Nr.				
	0695	■	■	■	■
	0668		■	■	■

Išėiga

Apie 10-50 ml/m² kiekvienam sluoksniui
Išėiga labai priklauso nuo pagrindo absorbcijos ir nuo šlifavimo



Panaudojimo sritys



- Medienai viduje
- Medinės grindys ir laiptai
- Vertingos medienos masyvo baldai
- Plokštės ir juostos
- Kamštinės grindys
- Apsagai nuo nuolatinio vandens poveikio virtuvines plokštes papildomai dengti HWS-112, HSO-117 arba Arbeitsplatten-Öl [eco] (aliejumi darbataliams)

Savybės



- Atstumia dulkes ir nešvarumus, paviršius lengvai prižiūrimas
- Giliai įsigeria & paryškina natūralią medienos struktūrą
- Ilgalaikis, atstumiantis nešvarumus, atsparus įbrėžimams
- Atsparus cheminėms medžiagoms: DIN 68861-1C
- Sukuria ploną, aukštos kokybės vašku apsauginę plėvelę

Produkto duomenys



Tankis	Apie 0,85 g/cm ³
Klumpumas (20 °C)	Apie 26 s, 4 mm piltuvėlyje
Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos
Kvapapas	Švelnus
Blizgumas	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"](#)
- [Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden](#)

Galimi sistemos produktai

- [Wohnraum-Lasur \(2400\)](#)
- [OB-008-Ölbeize \(2787\)](#)
- [Hartwachs Polish \(0687\)](#)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Medienos drėgnumas: 8-12 %

Paviršių, kuriais bus vaikščiojama, galutinis šlifavimas atliekamas su ne smulkesniu, nei P 100 - 120

Baldų paviršių ar pan. galutiniam šlifavimui naudoti ne smulkesnį, nei P 180

Pagrindas turi būti švarus ir sausas.

■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus

Riebią ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ar teptukų valikliu

Spalvos suteikimui gruntuoti Wohnraum-Lasur arba OB-008

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +15 °C iki maks. +30 °C

Gerai išmaišyti

Užtepti plokščiu teptuku ir įtrinti

Medžiagos perteklių po 20 - 30 min. nuvalyti

Baldų padengimui naudoti marlės tamponą/medvilnės skiautę

Didesniems paviršiams padengti naudojama vieno disko grindų valymo mašina su baltu poliravimo padu

Po išdžiūvimo dengti antrą sluoksnį be tarpinio šlifavimo

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

Dažymo ir džiūvimo metu pasirūpinti tinkamu vėdinimu

Negalima dirbti toje pačioje darbo vietoje, kur dirbama su NC dažais ar beicais, užterštus audinius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius) surinkti į ugniai atsparius atliekų konteinerius ir juos utilizuoti.

Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV Informacija 209-046)

Atlikdami produktu apdoroto paviršiaus šlifavimo darbus, visada dėvėkite kvėpavimo takų apsauginę kaukę (dulkių filtro kaukę P2)

■ Džiūvimas

Nelimpa dulkės: maždaug po 3 val.

Galima liesti: maždaug po 6 val.

Perdažoma: po džiūvimo per naktį



Pilna apkrova po 7 dienų

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei
Džiūvimas priklauso nuo medienos rūšies ir pagrindo įgeriamumo
Medžiagos perteklius neįgeriančiuose plotuose, žema temperatūra ir/ar didelė oro drėgmė sulėtina džiūvimą

■ **Skiedimas**

Paruošta naudojimui

Nurodymai

Dulkes ir nešvarumus nuo grindų ir laiptų reguliariai valyti šerių šluota ar minkšta šluoste
Pagal poreikį valyti drėgna šluoste kas savaitę, į valymo vandenį įpilti priežiūros priemonę (eco) alyvuotoms grindims
Renovuojant (taip pat ir dalinai atnaujinant labiausiai išvaikščiotas, nusidėvėjusias vietas) paviršių švariai nuvalyti ir tolygiai perdažyti, nepaliekant nutekėjimų ar ryškių perėjimų
Vandens paliktas žymes, kitas dėmes nuo baldų paviršiaus nušveisti plieno vilna Nr. 000 ir padengti plonu sluoksniu


Darbo įrankiai/ valymas



Teptukas
Medvilnės audinys

Darbo įrankius valyti iškart po naudojimo su skiedikliu/ teptukų valikliu (pvz., Remmers V 101)
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

**Sandėliavimas/
galiojimas**



Neatidarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje galima laikyti mažiausiai 60 mėnesių.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

GISCODE

Ö60

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

**Deklaracija pagal VdL-RL
01**

Produktų grupė: natūralių dervų dažai
Sudedamosios dalys: augaliniai aliejai, vaško emulsija, silicio dioksidas, vaitspiritas, sausos medžiagos (sikatyvai).

**LOJ pagal Decopaint-
direktyvą (2004/42/EG)**

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/f): maks. 700 g/l (2010).
Šio produkto sudėtyje yra < 700 g/l LOJ



Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujinus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali nežymiai skirtis, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejonėms dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.