



Buntlack 2in1

Gruntas ir lakas, apsaugantis nuo korozijos:
dengiama ant geležinio, plieninio ir medinio paviršiaus




Atspalvis	Likutis				
	Kiekis ant paletės	360	672	200	45
	Pakuotė	6 x 0,375 l	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	83	01	03	10
	Artikelio Nr.				
feuerrot (RAL 3000)	1317	■	■		
enzianblau (RAL 5010)	1321	■	■		
laubgrün (RAL 6002)	1323	■	■		
moosgrün (RAL 6005)	1324	■	■	■	
silbergrau (RAL 7001)	1325	■	■		
lichtgrau (RAL 7035)	1384	■	■		
nussbraun (RAL 8011)	1385	■	■		
schokobraun (RAL 8017)	1386	■	■		
tiefschwarz (RAL 9005)	1329	■	■	■	
reinweiß (RAL 9010)	1330	■	■	■	
weißaluminium (RAL 9006)	1388	■	■		
spec. atspalviai*	1332			■	■

Išėiga

Mažiausiai 2 x 60-80 ml/m² kiekvienam sluoksniui
Sauso sluoksnio storis: apie 40-50 μm



Panaudojimo sritys



- Viduje ir išorėje
- Stabilių matmenų medienai: pvz., langams ir durims
- Tiesiai ant gryno metalo bei surūdijusio metalo
- Tinka dengti ant radiatorių



Savybės



- Gruntas ir galutinė danga viename
- Didelis kietųjų dalelių kiekis (High-Solid), itin geros padengimo savybės
- Tolygiai pasiskirsto
- Atsparu smūgiams ir įbrėžimams
- Atsparu oro sąlygų poveikiui ir UV spinduliams
- Atsparu temperatūrų svyravimams, praktiškai negeltonuoja

Galimi sistemos produktai

- [Holzschutz-Grund* \(2046\)](#)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %

Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %

■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus

Atsižvelgti į bendras "Lauko medienos konstrukcijų padengimo" rekomendacijas

Nepažeistus senus dažus kruopščiai nušlifuoti

Metalas, plienas:

Kruopščiai nuvalyti rūdis. Pašalinti nešvarumus. Geriausias rezultatas pasiekiamas valant su smėliasrove

Apdirbimas



Gerai išmaišyti

Dengiama teptuku, voleliu arba purškimo būdu

Žemo slėgio pistoletas: antgalis: 1,6 - 1,8 mm; išpurškimo oro slėgis: 2 - 3 bar

Airless purškimas: antgalis 0,23 - 0,28 mm, medžiagos slėgis: 70 - 80 bar

Airmix purškimas: antgalis: 0,23 - 0,28 mm, medžiagos slėgis: 80 - 100 bar, purkštuvo oro slėgis: 1,2 - 2 bar

Po džiūvimo dengiami kiti sluoksniai

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai



Darbo ir džiūvimo metu paviršių saugoti nuo lietaus, vėjo, saulės ir kondensato susidarymo

Dengiant alkdinių dervų sistemas, ant dienos šviesa neapšviestų paviršių, pvz., ant vidinės langų ir durų pusės, ypač siūlėse, gali atsirasti patamsėjimai/ pageltonavimai. Ryškūs, intensyvūs atspalviai, pvz., geltona, oranžinė, raudona ir t.t. pasižymi silpnėmis padengimo savybėmis, dėl savo sudėtyje esančių natūralių pigmentų. Todėl dengiant šiais atspalviais rekomenduojama dengti dar vieną papildomą sluoksnį arba pasirinkti kitą panašų atspalvį, pasižymintį geresnėmis dengimo savybėmis

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

■ Džiūvimas

Esant žemesnei temperatūrai, aukštesnei oro drėgmei arba viršijus nurodytą sluoksnio storį, džiūvimo trukmė gali atitinkamai prailgėti

Darbo įrankiai/ valymas




Darbo įrankius valyti iškart po naudojimo su skiedikliu/ teptukų valikliu arba su skiedikliu V 101

Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

**Sandėliavimas/
galiojimas**

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

**Saugumas/ reglamentai**

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

**Asmeninės apsaugos
priemonės**

Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min.A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines

GISCODE

BSL10

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

**Biocidinių produktų
reglamentas**

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujintus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali nežymiai skirtis, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejonėms dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.