



Techninis aprašymas Art. nr. 1370

Aqua HK-Lasur

Dekoratyvinė, aukštos kokybės lazūra, vandens pagrindu, išorės medienai.



Vandens pagrindu



Išorei




Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms



Nekintančių matmenų medienos konstrukcijoms



Prieš naudojant išmaišyti



Apdirbimo temperatūra
≤ +30 °C
≥ +5 °C



Tepama teptuku



Džiūvimo laikas,
kitas dengimas po
2-3 val..

Panaudojimo sritys

- Išorės medienai;
- Sąlyčio su žeme neturintčiai lauko medienai pagal EN 335-1 pavojingumo klasių 2 ir 3 reikalavimus;
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz. tvoroms, gegnėms, apkalimams, pastogėms;
- Nekintančių matmenų medienos konstrukcijoms (tik kaip gruntas): pvz. langams, durims);
- Lazūra naudojama kaip gruntas, tarpinė ar viršutinė danga.

Nepritaikyta grindų dengimui (pvz., terasoms).

Produkto savybės

- Plonasluoksnė lazūra;
- Impregnantas, gruntas ir lazūra
- Apsaugo medieną nuo drėgmės ir mėlynijimo, sustabdo grybelio plėtimąsi;
- Naudojant kartu su kita medienos apsaugos priemone sumažina puvinio atsiradimo riziką;
- Dėl padidinto kietųjų dalelių kiekio užtikrinama apsauga nuo vabzdžių;
- Apsauga nuo pelėsio ir dublių;
- Vandens pagrindu: nėra nemalonaus kvapo, darbo rankiai nuplaunami vandeniu;
- Greitai džiūsta: per dieną padengiami 2 sluoksniai;
- Giliai įsigeria;

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga:	akrilato / alkido sistema
Tankis:	apie 1,03 g/cm ³
Kvapas:	švelnus, po išdžiūvimo kvapas dingsta
Pigmentavimas:	atsparūs šviesai, ypač skaidrūs pigmentai
Blizgesys:	šilko matinis

Pateiktos vertės galioja tipiniam produktui ir nėra laikomos būtina produkto specifikacija

- Pralaidus orui;
- Nenusilupa;
- Tolesnis apdorojimas galimas neatliekant šlifavimo;
- Ilgalaikė apsauga, nusidėvi tik dėl atmosferos poveikio.

Lazūros spalvos maišomos tarpusavyje.

Pasiruošimas darbui

Reikalavimai pagrindui:

Tikslių matmenų konstrukcijos: medienos drėgmė 11 - 15 %.
Kintančių ir nekintančių matmenų konstrukcijos: medienos drėgmė iki 18 %.

Pasiruošimas:

Nuo paviršiaus kruopščiai pašalinti senas dangas (pvz. storasluoksnės lazūras, dengiančius dažus), žievę, purvą.
Pašalinti nesilaikančias, įtrūkusias atšakas bei atitinkama priemone (pvz., V 101 skiedikliu ar Verdünnung & Pinselreiniger valikliu) nuvalyti sakus. Pagal galimybes geresniam sukibimui nušlifuoti obliuotus, lygius paviršius. Nuvalyti dulkes.

Apdorojimas

Apdorojimo sąlygos:

Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C. Medžiagą gerai išmaišyti. Pritaikyta tik profesionaliam naudojimui: dengiama teptuku puošto kryptimi. Išdžiūvus pirmam sluoksniui, dengti antrąjį. Pradėtas pakuotes sandariai uždaryti ir kiek įmanoma greičiau sunaudoti.

Apdorojimo nurodymai

Dažant ažuolo medieną vandens pagrindo produktais, ant paviršiaus gali atsirasti patamsėjimų. Prieš dengiant visą paviršių rekomenduojama atlikti bandomąjį dažymą; jį reikėtų atlikti taip pat ir dengiant kitos rūšies medienos paviršius. Bepalvė ir balta lazūra naudojama tik tose vietose, kurių nepasiekia tiesioginis oro sąlygų poveikis, pvz., pastogės ir pan.; arba naudojama kaip gruntas.

Nuo tokios medienos kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia, raudonmedis ir kt., krituliai gali išplauti vandenyje tirpias sudėtines medienos medžiagas, kurios gali nudažyti šalia esančius mūro ar tinko paviršius.

Skersai pjautą medieną nutepti atitinkamu atspalviu (mažiausiai 2 sluoksniais).

Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis ir medžiagos sukibimas su pagrindu.

Su kiekvienu lazūros sluoksniu tamsėja atspalvis ir didėja blizgumas.

Netinka grindų dengimui (pvz. terasoms ir kitoms medinėms dangoms).

Džiūvimas

Apie 2 - 3 val., esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinėi oro drėgmei. Žemesnė temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir aukšta oro drėgmė prailgina džiūvimą.

Norint išvengti padengtų medienos konstrukcijų sulipimo pakuojuant, reiktų jas atskirti apsaugine plėvele.

Skiedimas

Produktas paruoštas naudojimui.

Galimi sistemos produktai

Wetterschutz-Lasur UV (1553)
Compact-Lasur PU (3420)

Išeiga

Apsauga nuo mėlynijimo: 197 - 216 ml/m², dengiant dviem sluoksniais.

Darbo įrankiai, jų valymas

Akriolo teptukas, lentų dažymo mašina. Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir valikliu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat. Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Pakuotė / spalvos

Pakuotė:

Baltos skardinės: 0,75 l; 5 l; 20 l

Spalvos:

1370 eiche hell/ šviesus ąžuolas
1371 nussbaum/ riešutas
1372 kiefer/ pušis
1373 pinie/lärche/ itališka pušis
1374 teak/ tikas
1375 palisander/ palisanderis
1376 farblos/ bespalvis
1377 silbergrau/ sidabrinė pilka
1378 weiß/ balta
1379 mahagoni/ raudonmedis

Sandėliavimas

Sandėliuojama gerai uždarytose, originaliose pakuotėse, vaikams neprieinamoje vietoje. Vėsioje, nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio apsaugotoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

Sandėliavimo patalpose draudžiama rūkyti.

Saugumas / nuostatos

Daugiau informacijos apie saugumą transportuojant, sandėliuojant, naudojant bei ekologiją ir utilizaciją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose.

Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpus:

Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą; jei reikia, daryti dirbtinį kvėpavimą; nukentėjusįjį laikyti šiltai. Nepraeinant nusiskundimams kreiptis į gydytoją; praradus sąmonę nukentėjusįjį laikyti arba vežti stabilioje padėtyje.

Patekus ant odos:

Tuoju pat nuplauti vandeniu ir muilu, gerai praskalauti. Esant ilgalaikiam sudirginimui kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis:

Atmerktas akis keletą minučių plauti vandeniu, kreiptis į gydytoją.

Prarijus:

Burną praskalauti, gausiai gerti vandens. Nesukelti vėmimo; tuoj pat kreiptis į gydytoją.

GISCODE: HSM-LV 10

Biocidinių produktų potvarkis

Veikliosios medžiagos:

100 g priemonės sudėtyje yra:
0,63 g (=0,63 %) 3-Jod-2-propinilbutilkarbamato.

Leidimo numeriai:

DE: DE-2012-MA-08-00005
BE: BE2012-0031
SK: 2010/1429/7946/SK/MA/10645
LV: LV/2012/MR/015
AT: AT/2012/Z/00057-01/8
PL: PL/2012/0025/A/MR
CZ: CZ-2012-0026
HU: HU-2012-MA-08-00006-0000

Medienos apsaugos priemonėje yra biocidinių veikliųjų medžiagų, kurios apsaugo medieną nuo kenkėjų.

Todėl, norint nepakenkti žmogui ir aplinkai, produktą reikia naudoti tik pagal instrukciją ir tik tam skirtose vietose.

Vengti bet kokio nereikalingo kontakto su šia medžiaga. Netinkamas produkto naudojimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai.

Pakuotes atidaryti ir produktą naudoti atsargiai.

Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.

Darbo metu (pramoninis naudojimas) pasirūpinti geru vėdinimu.

Dažant langus ir išorines duris, pasirūpinti tinkamu vėdinimu ir vidaus ventiliacija; atidaryti visus langus ir duris (skersvėjis, oro cirkuliacija turi būti mažiausiai 5 val.); kuo mažiau būti darbo vietoje. Prieš pertraukas ir po darbo nusiplauti rankas.

Nenaudoti ant medienos, kuri turės tiesioginį kontaktą su maisto produktais ar pašarais.

Produkto ir jo likučių neišpilti į vandens telkinius, žemę ar kanalizaciją.

Šiuo produktu padengtos medienos negalima naudoti šalia paviršinių vandenų.

Darbus atlikti tik ant nepralaidaus paviršiaus, pvz. ant žemės patiesti tam skirtas apsaugines plėveles; padengta mediena, kol pilnai išdžius, taip pat turi būti laikoma tik ant nepralaidaus kieto paviršiaus.

Utilizavimo nurodymai

Didesnius produkto likučių kiekius kartu su originalia pakuote utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Visiškai ištuštintas pakuotes priduoti antriniam perdirbimui. Draudžiama utilizuoti su buitinėmis atliekomis, neišleisti į kanalizaciją.

Atliekų kodo Nr. 03 02 05 kitos medienos apsaugos priemonės, turinčios pavojingų medžiagų.

LOJ pagal Decopaint direktyvą (2004/42/EB)

ES ribinė produkto vertė (Kat.A/e): 130 g/l (2010).

Šio produkto sudėtyje LOJ neviršija 130 g/l.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

