

## Techninis aprašymas Art. Nr. 1571

# Coll Express PU

1K PUR- Kleber - klijai

### Naudojimo sritys

Naudojamas medienos, metalo, plastiko, keramikos, stiklo klijavimui. Panelių, dangų, dekoratyvių medžiagų sutvirtinimui ir montavimui. Aukštos kokybės medienos durų staktų be pažeidimų nuo vinių ir varžtų montavimui. Naudojama baldų remontavimui ir surinkimui.

### Produkto savybės

Pastos tirštumo, nenutekantis, taip pat tinkantis naudoti storesniu sluoksniu, ypač gerai suklijuoja. Suklijavus nepalieka dėmių.

### Perdirbimas

Pagrindas turi būti švarus ir tvirtas. Klijuoti nerekomenduojama ant tapetų, dažų. Naudojama kaip ir dengiant siūles – su pistoletu. Užtepus Remmers Coll Express PU, iškart klijuoti medžiagą. Klijus tepti dedant nedidelį tašką ar brūkšnius. Klijuojamąją medžiagą per vidurį lengvai stumtelti ar sukant stipriai spausti.

### Nurodymai

Remmers Coll Express PU sudėtyje nėra tirpiklių, jį galima naudoti ant plastiko paviršių – pvz., Styropor. Nurodyti laikai galioja, esant normaliam klimatui 23/60.

### Darbo priemonės, valymas

### Duomenys apie produktą

#### Produkto duomenys tiekimo metu:

Tankis:	apie 1,1 g/ml
Spalva:	skaidri
Atviras laikas:	20 min.
Spaudimo laikas:	40 min.
Perdirbimo temperatūra:	+ 5 °C iki 40 °C
Funkcinės zonos:	- 30 °C iki + 80 °C
Atsparumas chemikalams:	patikrinta pagal pH 0 ir 14 potvarkius
Klijų šlyties/ gniaužimo jėga (Medis/Medis):	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Tvirtumas:	D4 (DIN EN 204)

Rankiniai ir suspausto oro pistoletai. Neapdžiūvusias darbo priemonės joms neapdžiūvus plauti su V 101.

zavimą pateikta galiojančiame saugos duomenų lape.

### Tiekimas, išėiga, sandėliavimas

#### Tiekimo forma:

310 ml pakuotė, kurioje 15 vnt.

#### Išėiga:

Pagal poreikį.

**Sandėliavimas:** Uždarytoje originalioje taroje vesioje vietoje mažiausiai 12 mėnesių. Saugoti nuo šalčio.

### Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnė informacija apie saugumo reikalavimus produktą transportuojant, sandėliuojant bei naudojant, o taip pat ekologiją ir utili-

Ši informacija pateikta remiantis gamintojo sukauptais naujaisiais išradimais ir pritaikymo technika. Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.

Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja.

Išėjus šiam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

