



## Anti-Insekt

Tirpiklio pagrindu pagamintas skystas medienos konservantas

Atspalvis	Likutis		
	Kiekis ant paletės	1344	540
	<b>Pakuotė</b>	<b>8 x 250 ml</b>	<b>6 x 750 ml</b>
	Pakuotės rūšis	Bakelis	Bakelis
	Pakuotės kodas	08	01
	<b>Artikelio Nr.</b>		
	2059	■	■

### Išeiga

Rekomenduojama išeiga: 300-350 ml/m<sup>2</sup>

### Panaudojimo sritys



- Medienai viduje ir lauke, nuo tiesioginio atmosferos poveikio apsaugotose vietose
- Priemonė prieš medieną pažeidžiančius vabzdžius, skirta baldams ir nedideliams mediniams gaminiams
- Prieš naminį ūsuotį ir skaptuką
- Vidaus patalpose nenaudoti dideliuose plotuose ( max. 2 - 3 m<sup>2</sup>)

### Savybės



- Greita ir veiksminga priemonė prieš kenkėjus
- Prevencinė priemonė prieš pakartotinį vabzdžių antplūdį
- Sudėtyje esantys tirpikliai neturi aitraus kvapo
- Giliai įsigerianti

### Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	apie 0,80 g/cm <sup>3</sup>
Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje	11 s
Pliūpsnio temperatūra	apie 63 °C
Kvapaspas	šiam tipui būdingas

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

### Sertifikatai

- [Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung](#)

### Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**  
Nustatyti pažeidėjo rūšį ir pažeistą sritį
- **Paruošimas**  
Seną dažų sluoksnį nušlifuoti, medienos paviršių nuvalyti



## Apdirbimas



Tepti teptuku, mažiausiai 2 etapais  
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

## Apdirbimo nurodymai

Išdžiūvęs Anti-Insekt apdorotas paviršius gali būti uždažomas baigiamaisiais Remmers medienos produktais ne anksčiau, kaip po keturių savaičių

### ■ Džiūvimas

Apie 24 val., esant 20°C ir 65% santykinei oro drėgmei.  
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą

### ■ Skiedimas

Paruošta naudojimui

## Darbo įrankiai/ valymas



Teptukas (natūralių šerelių)

Darbo įrankius iškart po naudojimo valyti su skiedikliu arba teptukų valikliu  
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

## Sandėliavimas/ galiojimas



Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausiai, vėusiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.  
Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

## Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

## Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpus:  
Garantuoti tyrą orą. Jeigu reikia, panaudoti kvėpavimą užtikrinančias priemones, šilumą.  
Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.  
Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.  
Tęsiantis negalavimams, pasikonsultuoti su gydytoju.  
Po kontakto su oda:  
Nesiliaujant odos perštėjimui, kreiptis į gydytoją.  
Po kontakto su akimis:  
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.  
Prarijus:  
Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens.

## Asmeninės apsaugos priemonės

Dėvėti apsaugines nitrilo kaučiuko pirštines  
Suteptus, permirkusius rūbus iškart nusirengti

## GISCODE

HSL20

## Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.  
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su buitėmis atliekomis. Neišeisti į kanalizaciją.  
Atliekų kodas 03 02 02\* organiniai chlorintieji medienos konservantai



Biocidinių produktų  
reglamentas

**Veikliosios medžiagos:**

100 g medžiagos yra 0,25 g permethrino.

**BAuA-Reg.-Nr.:** N-26759

Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

**Apsaugos gairės:**

BP 1082 – medienos apsauga – pagrindinės priemonės

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujinus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali nežymiai skirtis, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejonėms dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.