



Dauerschutz-Lasur UV

Lauko medienos lazūra tirpiklių pagrindu. Itin aukšta UV apsauga



Atspalvis	Likutis				
	Kiekis ant paletės	672	200	96	22
	Pakuotė	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03	05	20
	Artikelio Nr.				
silbergrau (RC-970)/ sidabrinė pilka	2234	■	■	■	■
weiß (RC-990)/ balta	2235	■	■	■	■
eiche rustikal (RC-360)/ tamsus ąžuolas	2238	■	■	■	■
eiche hell (RC-365)/ šviesus ąžuolas	2239	■	■	■	■
farblos UV+/ bespalvis UV+	2240	■	■	■	■
nussbaum (RC-660)/ riešutas	2242	■	■	■	■
ebenholz (RC-790)/ juodmedis	2243	■	■	■	■
teak (RC-545)/ tikas	2244	■	■	■	■
tannengrün (RC-960)/ eglės žalia	2245	■	■	■	■
kiefer (RC-270)/ pušis	2246	■	■	■	■
pinie/lärche (RC-260)/ maumedis	2247	■	■	■	■
palisander (RC-720)/ palisandras	2248	■	■	■	■
Sonderfarbtöne*/ spec.at spalviai*	2237		■	■	■




Išėiga

1. Sluoksnis: 100 ml/m²
2. Sluoksnis: 60 ml/m²



Panaudojimo sritys



- Lauko medienai
- Nekintančių matmenų medinėms konstrukcijoms, pvz., langams ir durims (įskaitant ir jų vidines puses)
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
- Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
- Sudėtyje biocidų neturinti galutinė danga, skirta impregnuotai medienai, pvz., sodo baldams
- Bespalvis UV+ dengiamas ir kaip apsauginis sluoksnis ant spalvotų dangų
- Netinka dengti ant grindų (terasos ir kt. medinės grindys)

Savybės



- Atsparu oro sąlygų poveikiui ir UV spinduliams
- Itin gera apsauga nuo UV spindulių net ir dengiant šviesius atspalvius arba bespalvį UV+
- Lengvai valomas paviršius; apsauga nuo nešvarumų susidarymo
- Tvirtas paviršius (pagal HO.03 direktyvą)
- Tolygiai pasiskirsto
- Sudėtyje nėra biocidų ir kobalto
- Bespalvis "farblos UV+" gali būti naudojamas ant pigmentuotų paviršių, t.y. atliekant restauravimo darbus galima naudoti "farblos UV+" tam, kad paviršius nepatamsėtų

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	Apie 0,94 g/cm ³
Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje	48 s
Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos
Kvapaspas	Būdingas tirpikliams, po džiūvimo standartinis
Blizgumas	Blizgus

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"](#)

Galimi sistemos produktai

- [Holzschutz-Grund* \(2046\)](#)
- [HK-Lasur* \(2250\)](#)
- [Renovier-Grund \(1504\)](#)
- [Holzschutz-Creme* \(2715\)](#)
- [Holzschutz-Creme farblos* \(2714\)](#)

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %
- **Paruošimas**
Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus
Papildėjusį ir oro sąlygų paveiktą paviršių gerai nušlifuoti



Atsilupusias ir netvirtas šakas pašalinti, sakingas vietas nuvalyti su tam skirtomis priemonės (pvz., skiedikliu V101)
Lauko medieną, kurią reikia apsaugoti nuo puvimo ir mėlynijimo, būtina padengti su Holzschutz-Grunt, Holzschutz-Creme arba HK-Lasur medienos apsaugos priemonėmis
Dengiant lauko medieną su bespalviu "farblos UV+" būtina paviršių prieš tai apdirbti su bespalviu Holzschutz-Creme
Atsižvelgti į bendras "Lauko medienos konstrukcijų padengimo" rekomendacijas
Nepažeistus senus dažus kruopščiai nušlifuoti

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C

Gerai išmaišyti

Dengiama teptuku arba voleliu

Tepama plaušo kryptimi

Paviršius atrodo ypač gražiai, jeigu prieš galutinį dengimą atliekamas lengvas tarpinis šlifavimas

Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis

Jeigu reikia, dengiamas trečias sluoksnis su bespalviu "farblos UV+" tam, kad pagerinti pasirinkto atspalvio ilgaamžiškumą

Galima dengti ir ant tokių paviršių, kurie buvo padengti su HK-Lasur arba Holzschutz-Creme

Ant baltai nudažytų paviršių šis metodas nėra naudingas (patamsėjimas, gelsvumas dėl paties "farblos UV+" atspalvio)

Norint apsaugoti skersai pjautą medieną nuo vandens, ją reikia keletą kartų padengti su pasirinkto atspalvio produktu

Langai ir lauko durys turi būti dengiami tris kartus

Visus atspalvius galima maišyti tarpusavyje

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas sukibimas su pagrindu ir atspalvis

Darbo ir džiūvimo metu būtina pasirūpinti tinkamu vėdinimu

Su kiekvienu lazūros sluoksniu intensyvėja spalva ir blizgumas

Po džiūvimo sukimba su plastikumu ir bitumu

Darbo ir džiūvimo metu paviršių saugoti nuo lietaus, vėjo, saulės ir kondensato susidarymo

Jei atsiranda mechaninių pažeidimų (ypač ant bespalvio paviršiaus) juos reikėtų nedelsiant pataisyti su "Farblos UV+" tam, kad laikui bėgant neatsirastų spalvos pakitimų, pvz., mėlynijimo

■ Džiūvimas

Maždaug po 12 val., esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą

■ Skiedimas

Paruošta naudojimui


Darbo įrankiai/ valymas



Teptukas (natūralių šerelių), volelis

Darbo įrankius valyti iškart po naudojimo su skiedikliu/ teptukų valikliu (pvz., Remmers V 101)

Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

**Sandėliavimas/
galiojimas**

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

Produkto likučius sunaudoti artimiausiu metu

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

GISCODE

BSL10

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

**Biocidinių produktų
reglamentas**

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujinus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali nežymiai skirtis, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejonėms dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.