



HK-Lasur

Dekoratyvinė, apsauginė lazūra lauko medienai, tirpiklių pagrindu



Atspalvis	Likutis					
	Kiekis ant paletės	672	200	96	30	22
	Pakuotė	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l	10 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03	05	10	20
	Artikelio Nr.					
pinie/lärche/maumedis	2250	■	■	■	■	■
teak/tikas	2251	■	■	■	■	■
ebenholz/juodmedis	2252	■	■	■	■	■
kastanie/kaštonas	2253	■	■	■	■	■
tannengrün/eglės žalia	2254	■	■	■	■	■
mahagoni/raudonmedis	2255	■	■	■	■	■
palisander/palisandras	2256	■	■	■	■	■
nussbaum/riešutas	2260	■	■	■	■	■
farblos/bespalvis	2261	■	■	■	■	■
kiefer/pušis	2262	■	■	■	■	■
eiche rustikal/tamsus ąžuolas	2263	■	■	■	■	■
eiche hell/šviesus ąžuolas	2264	■	■	■	■	■
hemlock (RC-120)/ cuga	2266	■	■	■	■	■
weiss/balta	2268	■	■	■	■	■
salzgrün/šviesiai žalia	2292	■	■	■	■	■
spec.atspalviai	2267		■	■	■	■

Išeiga



Prevencinė apsauga nuo mėlynijimo dengiant 205-250 ml/m²

Remiantis praktika, šiai išeigai išgauti reikalingi mažiausiai du sluoksniai

Obliuota arba labai tanki mediena sugeria mažiau dažų, todėl gali būti reikalingas trečias sluoksnis.



Panaudojimo sritys



- Lauko medienai
- Medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme pagal DIN EN 335-1, GK 2 ir 3.
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
- Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
- Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik kaip gruntas), pvz., langams ir durims.
- Gruntas, tarpinė ir galutinė danga.
- Netinka dengti ant grindų (terasos ir kt. medinės grindys)
- 5 L pakuotės pritaikytos tik profesionaliam naudojimui ir šiuo metu netiekiamos

Savybės



- Trys viename: impregnantas, gruntas ir lazūra
- Apsaugo medieną nuo drėgmės; profilaktinė apsauga nuo mėlynijimo ir grybelio.
- Naudojant kartu su tam skirtomis medienos apsaugos priemonėmis sumažina puvinio susidarymo riziką
- Padidintas veikliųjų medžiagų kiekis užtikrina apsaugą nuo vapsvų
- Apsauginis sluoksnis nuo pelėsio ir dumblių
- Pralaidu orui
- Giliai įsigeria
- Atnaujinant paviršių nebūtina šlifuoti
- Plonasluoksnė skaidri danga
- Daug atspalvių
- Nenusilupa
- Atspalvius galima maišyti tarpusavyje

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	Apie 0,87 g/cm ³
Klampumas (20 °C)	Apie 80 s ISO 2431/3 mm
Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos
Pigmentai	Skaidrūs pigmentai
Pliūpsnio temperatūra	> 60 °C
Kvapaspas	Būdingas tirpikliams, po džiūvimo bekvapis
Blizgumas	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- [Dauerschutz-Lasur UV \(2234\)](#)
- [Hirnholzschutz \(1900\)](#)

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %
- **Paruošimas**
Senus dažus (pvz., storasluoksnės lazūras ar dengiančius dažus), žievę ir purvą kruopščiai pašalinti.
Atsilupusias ir netvirtas šakas pašalinti, sakingas vietas nuvalyti su tam skirtomis priemonėmis (pvz., skiedikliu V101)
Prieš dengiant lygų, obliuotą medienos paviršių, jį reikėtų pašlifuoti ir nuvalyti dulkes.
Toku būdu paviršius geriau sugeria dažų.
Atsižvelgti į bendras "Lauko medienos konstrukcijų padengimo" rekomendacijas



Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C

Gerai išmaišyti

Privačiam naudojimui: tepama teptuku. Kvalifikuotų specialistų naudojimui: tepama teptuku; nardinimas, apliejimas, purškimas tik uždaruose įrengimuose

Tepama plaušo kryptimi

Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis

Dengiant ąžuolo medieną rekomenduojama prieš tai gruntuoti bespalviu produktu

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi. Perdažant su kitomis dažymo priemonėmis rekomenduojama atlikti bandymus dėl dangų sukibimo.

Bespalvis, baltas ir hemlock atspalviai naudojami tik tose vietose, kurių nepasiekia tiesioginis oro sąlygų poveikis (pvz., pastogėse); arba tik kaip gruntas.

Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.

Skersai pjautą medieną nutepti su Langzeit-Lasur UV arba Fenster- & Türenlasur, pasirinktu atspalviu (mažiausiai 2 sluoksniais).

Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų "nuvarvėjimo" kraštas.

Su kiekvienu lazūros sluoksniu intensyvėja spalva ir blizgumas.

■ Džiūvimas

Apie 12 val., esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą. Net jeigu liečiant paviršius atrodo sausas, keleto dienų bėgyje paviršius vis dar gali būti šiek tiek lipnus.

Ši produkto savybė nėra trūkumas ar defektas!

Padidinus oro cirkuliaciją šių tirpiklių išgarinimas vyksta greičiau.

■ Skiedimas

Paruošta naudojimui.

Darbo įrankiai/ valymas



Teptukas (natūralių šerelių)

Darbo įrankius valyti iškart po naudojimo su skiedikliu/ teptukų valikliu (pvz., Remmers V 101).

Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas



Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausiai, vėsiiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.

Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

GISCODE

HSL20



Biocidinių produktų
reglamentas

Veikliosios medžiagos:

100 g medžiagos sudėtyje yra 0,5 g Iodpropinyl-Butylcarbamate und 0,01 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (Diamine)

BAuA-Reg.-Nr.: N-73330

Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

Apsaugos gairės:

BP 1081 – prevencinė medienos apsauga – pagrindinės priemonės

BP 2081 – medienos apsaugos priemonė: dengiama teptuku, voleliu

BP 2083 – medienos apsaugos priemonių naudojimas atviruose įrengimuose

BP 2084 – medienos apsaugos priemonių naudojimas uždaruose įrengimuose

Deklaracija pagal VdL-RL
01

Produktų grupė: medienos lazūros

Sudedamosios dalys: Aliphaten, Alkydharz, Titandioxid, Ruß, Eisenoxidpigmente, organische Pigmente, Aluminium, Kieselsäure, Wachse, Aromaten, Entschäumungsmittel, Netzmittel, Trockenstoffe, Verdickungsmittel, Antihautmittel, IPBC (3-Iod-2-propinylbutylcarbamate).

LOJ pagal Decopaint-
direktyvą (2004/42/EG)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 400 g/l (2010)

Produkto sudėtyje yra < 400 g/l LOJ.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujinus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali nežymiai skirtis, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejonėms dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.