



Treppen- & Parkettlack

Lakas vandens pagrindu, dengiamas voleliu arba teptuku




Likutis				
	Kiekis ant paletės	672	200	
	Pakuotė	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	
	Pakuotės kodas	01	03	
	Artikelio Nr.			
	bespalvis blizgus	2390	■	■
	bespalvis matinis	2391	■	■

Išėiga

Apie 100-120 ml/m² kiekvienam sluoksniui



Panaudojimo sritys



- Medienai viduje
- Prieškambariui, parketui, laiptams
- Sienų ir lubų plokštėms
- Baldams ir vidaus durims
- Vaikų žaislams

Savybės



- Vandens pagrindu
- Geros apdirbimo savybės
- Tolygiai pasiskirsto
- Atsparus nusidėvimui ir įbrėžimams
- Atsparus cheminėms medžiagoms: DIN 68861-1C
- Geras atsparumas daugeliui rinkoje esančių rankų kremų

Produkto duomenys



Tankis	Apie 1,03 g/cm ³
Klumpumas (20 °C)	600 - 800 mPa*s
Rišamoji medžiaga	Akriolato dispersija/PU-dispersija
Kvapapas	Švelnus
Blizgumas	Šilkinio blizgumo, satino matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

➤ **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"**

Galimi sistemos produktai

➤ **Wohnraum-Lasur (2400)**
➤ **Treppen- & Parkettpflege (2393)**

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Medienos drėgnumas: 8-12 %
Nušlifuoti P 150 - 180 grūdėtumo popieriumi
Pagrindas turi būti švarus ir sausas.

■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus
Nepažeistus senus dažus kruopščiai nušlifuoti
Riebią ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ar teptukų valikliu

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min.+15 °C iki maks +30 °C

Gerai išmaišyti

Dengiama teptuku arba voleliu

Lengvas tarpinis šlifavimas su šlifavimo kempine arba P 240 - 320 grūdėtumo šlifavimo popieriumi

Šlifuojant vengti sluoksnio pažeidimo

Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Esant poreikiui tepami 3 sluoksniai
Nepilti tiesiai ant dažomo paviršiaus, gali atsirasti dėmių
Per dieną užtepti ne daugiau 2 sluoksnių

■ Džiūvimas

Nelimpa dulkės: maždaug po 1 val.

Galima liesti: maždaug po 2 val.

Sekanti danga: maždaug po 4 val.

Pilna apkrova po 7 dienų

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei

Darbo ir džiūvimo metu būtina pasirūpinti tinkamu vėdinimu

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą

■ Skiedimas

Paruošta naudojimui.

Darbus atliekant voleliu galima įpilti 5 % vandens, kad produktas tolygiau pasiskirstytų.



Nurodymai Dulkes ir nešvarumus nuo grindų ir laiptų reguliariai valyti šerių šluota ar minkšta šluoste. Pagal poreikį kas savaitę išplauti drėgna šluoste, į plovimo vandenį įpilti lakuotų grindų priežiūros priemonės.

Darbo įrankiai/ valymas



Akrilinis teptukas
Volelis, skirtas vandens pagrindo lakams

Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

**Sandėliavimas/
galiojimas**



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

GISCODE

W2+

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

**Saugumo reikalavimai
pagal RAL pagrindinius
kriterijus**

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atliekant purškimo darbus dėvėti apsauginį filtrą A2/P2. Atliekant šlifavimo darbus dėvėti apsauginį filtrą P2 nuo dulkių. Darbo metu bei džiovinant pasirūpinti itin geru vėdinimu. Naudojant medžiagą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus ant odos ar į akis nedelsiant kruopščiai plauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, gruntinius vandenius ar ant žemės. Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir muilu. Antriniam perdirbimui atiduoti tik visiškai ištuštintas pakuotes. Skystus produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

LOJ pagal Decopaint-
direktyvą (2004/42/EG)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/ i): maks. 140 g/ l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 140 g/ l LOJ

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujinus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali nežymiai skirtis, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejonėms dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.