



## Wohnraum-Lasur

Vaško emulsija, natūralių dervų ir linų sėmenų aliejaus pagrindu




Atspalvis	Likutis			
	Kiekis ant paletės	672	200	30
	<b>Pakuotė</b>	<b>6 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>	<b>10 l</b>
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03	10
	<b>Artikelio Nr.</b>			
farblos/ bespalvis	2400	■	■	■
weiß/ balta	2401	■	■	■
antikgrau/ antikinė pilka	2302	■	■	
birke/ beržas	2303	■	■	
eiche/ ąžuolas	2305	■	■	
mocca/ moka	2306	■	■	
kirsche/ vyšnia	2307	■	■	
toskanagrau/ toskana pilk	2308	■	■	
Sonderfarbtöne*/ spec. atspalviai*	2406		■	■

### Išėiga

Apie 50-100 ml/m<sup>2</sup> kiekvienam sluoksniui



### Panaudojimo sritys



- Medienai viduje
- Baldams
- Sienų ir lubų plokštėms
- Vaikų žaislams
- Durims
- Drėgnose patalpose (virtuvėje, vonioje)
- Laiptams ir parketui, tik kaip spalvą suteikiantis gruntas



## Savybės



- Vandens pagrindu
- Atsinaujančių žaliavų pagrindu (linų sėmenų aliejus, natūralios dervos)
- Geros apdirbimo savybės
- Produktivus (skalsus)
- Labai geras atsparumas vandeniui
- Atsparus cheminėms medžiagoms: DIN 68861-1C
- Dėl sudėtyje esančių natūralių žaliavų, galimi nežymūs produkto spalvų pakitimai, kurie, remiantis mūsų patirtimi, medienos paviršiaus spalvai įtakos neturi

## Produkto duomenys

Tankis	Apie 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Klampumas (20 °C)	200 - 500 mPa*s
Rišamoji medžiaga	Akriolato dispersija
Kvapas	Švelnus
Blizgumas	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

## Sertifikatai

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"](#)

## Galimi sistemos produktai

- [Hartwachs-Öl \(0695\)](#)
- [Treppen- & Parkettlack \(2390\)](#)

## Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**  
Medienos drėgnumas: 8-12 %  
Nušlifuoti P 150 - 180 grūdėtumo popieriumi  
Pagrindas turi būti švarus ir sausas.
- **Paruošimas**  
Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus  
Nepažeistus senus dažus kruopščiai nušlifuoti  
Riebią ir sakuotą medieną nuvalyti skiedikliu ar teptukų valikliu

## Apdirbimas



- **Apdirbimo sąlygos**  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min.+15 °C iki maks. +30 °C  
  
Prieš naudojimą gerai išmaišyti  
Dengiama teptuku, voleliu arba purškimo būdu  
Lengvas tarpinis šlifavimas su šlifavimo kempine arba P 240 - 320 grūdėtumo šlifavimo popieriumi  
Šlifuojant vengti sluoksnio pažeidimo  
Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis  
Dengti tik plonu sluoksniu  
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

## Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi  
Dengiant tamsius atspalvius prieš tai reikia labai kruopščiai nugruntuoti, tokiu būdu išgaunamas tolygesnis padengiamas  
Dengiant kaip spalvotą gruntą ant laiptų ir parketo, būtina po to padengti Treppen- & Parkettlack laku arba su Hartwachs-Öl aliejumi

- **Džiūvimas**



Nelimpa dulks: maždaug po 2 val.  
Galima liesti: maždaug po 4 val.  
Perdažoma: po džiūvimo per naktį  
Pilna apkrova po 7 dienų  
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei  
Džiūvimas priklauso nuo medienos rūšies ir pagrindo įgeriamumo

■ Skiedimas

Paruošta naudojimui  
Gruntuojant: praskiesti su maždaug 25 % vandens


Darbo įrankiai/ valymas



Akrilinis teptukas  
Purškimas (1,4–1,6 mm antgalis, purškimo spaudimas apie 2 bar)

Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu  
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

Sandėliavimas/  
galiojimas



Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti  
mažiausiai 24 mėn.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją  
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Asmeninės apsaugos  
priemonės

Dirbant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2).  
Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines

GISCODE

BSW20

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.  
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su  
buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Saugumo reikalavimai  
pagal RAL pagrindinius  
kriterijus

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atliekant purškimo darbus dėvėti apsauginį filtrą  
A2/P2. Atliekant šlifavimo darbus dėvėti apsauginį filtrą P2 nuo dulkių. Darbo metu bei  
džiovinant pasirūpinti itin geru vėdinimu. Naudojant medžiagą nevalgyti, negerti ir  
nerūkyti. Patekus ant odos ar į akis nedelsiant kruopščiai plauti vandeniu. Neišpilti į  
kanalizaciją, gruntinius vandenis ar ant žemės. Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti  
vandeniu ir muilu. Antriniam perdirbimui atiduoti tik visiškai ištuštintas pakuotes. Skystus  
produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.



Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujinus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali nežymiai skirtis, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejonėms dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.