



Holzschutz-Creme farblois

Apsauginis gruntas spygliuočių medienai, kremo konsistencijos

Atspalvis	Likutis				
	Kiekis ant paletės	672	200	96	22
	Pakuotė	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	2 x 5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03	05	20
	Artikelio Nr.				
farblois/ bespalvis	2714	■	■	■	■

Išėiga



Preveninė apsauga nuo mėlynijimo dengiant 200-250 ml/m²

Obliuota arba labai tanki mediena sugeria mažiau dažų, todėl gali būti reikalingas papildomas sluoksnis

Panaudojimo sritys



- Lauko medienai
- Medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme pagal DIN EN 335-1, GK 2 ir 3.
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
- Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
- Paruošiamiesiems darbams, prieš dengiant skaidrias ir dengiančias sistemas
- Netinka dengti ant grindų (terasos ir kt. medinės grindys)
- 5 L pakuotės pritaikytos tik profesionaliam naudojimui ir šiuo metu netiekiamos

Savybės



- Apsaugo medieną nuo drėgmės; profilaktinė apsauga nuo mėlynijimo ir grybelio.
- Naudojant kartu su tam skirtomis medienos apsaugos priemonėmis sumažina puvinio susidarymo riziką
- Apsauginis sluoksnis nuo pelėsio ir dumblių
- Užtenka tik vieno sluoksnio
- Giliai įsigeria
- Tirštos konsistencijos, nereikia išmaišyti
- Nelaša todėl itin patogus dažyti paviršius virš galvos (pastogės ir pan.)

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	Apie 0,88 g/cm ³
Plūpsnio temperatūra	Apie 61 °C
Kvapais	Būdingas tirpikliams, po džiūvimo bekvapis
Blizgumas	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.




Galimi sistemos produktai

- Dauerschutz-Lasur UV (2234)
- Deckfarbe (3600)
- Wetterschutz-Lasur UV (1553)

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %
Pagrindas turi būti švarus ir sausas.
- **Paruošimas**
Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus
Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.
Atsižvelgti į bendras "Lauko medienos konstrukcijų padengimo" rekomendacijas

Apdirbimas



- **Apdirbimo sąlygos**
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +25 °C

Dengiama teptuku
Tepama plaušo kryptimi
Jei reikia, po džiūvimo galima dengti antrą sluoksnį
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai



- Perdažant su kitomis dažymo priemonėmis rekomenduojama atlikti bandymus dėl dangų sukibimo
Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.
Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų "nuvarvėjimo" kraštas.
Darbo metu laikytis bendrų saugumo nurodymų, dirbant su medienos apsaugos priemonėmis
- **Džiūvimas**
Apie 12 val., esant 20 °C ir 65 % santykinėi oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą
- **Skiedimas**
Paruošta naudojimui

Darbo įrankiai/ valymas



- Teptukas (natūralių šerelių)

Darbo įrankius valyti iškart po naudojimo su skiedikliu/ teptukų valikliu (pvz., Remmers V 101)
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

Sandėliavimas/ galiojimas



- Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausiai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.
Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

Saugumas/ reglamentai

- Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiose produkto saugos duomenų lapuose.



Biocidinių produktų
reglamentas

BAuA-Reg.-Nr.: N-73331

Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

Apsaugos gairės:

BP 1081 – prevencinė medienos apsauga – pagrindinės priemonės

BP 2081 – medienos apsaugos priemonė: dengiama teptuku, voleliu

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujinus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali nežymiai skirtis, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejonėms dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.