

Techninis aprašymas  
Artikulo Nr. 3260

# Induline Schnellspachtel


1K dispersinis betirpiklis glaistas.



Vandeningas



Vidui ir išorei



Apdorojimo tem-  
peratūra



Glaistymas



Džiuvimo laikas  
kitas dengimas po  
3 val



Sandėliavimo  
trukmė



Laikyti vėsioje, nuo  
šalčio ir drėgmės ap-  
saugotoje vietoje /  
indus uždaryti

## Panaudojimo sritis

Naudojimui paruoštas akrilinis glaistas porėtų paviršių ir tuštumų užpildymui. Šiuo glaistu paruošiami lakavimui skirti medienos, tinko, betono ir kiti mineraliniai paviršiai.

## Produkto savybės

Greitai džiūnanti, mažai susitraukianti, lengvai šlifuojama, puikiai užpildanti, betirpiklė, nekenksminga aplinkai.

## Naudoimas

Prieš apdirbant plyšius, juos reikia gerai išvalyti ir tik tuomet lengvai paspaudžiant tepti pastą. Didesnius plyšius maždaug po 3 val. džiūvimo dar kartą užpildyti. Vienas sluoksnis neturėtų viršyti 1 mm storio.

## Nurodymai

Pateiktas apdorojimo laikas nurodytas, esant 23°C temperatūrai ir 60 % santykinei oro drėgmei. Lauke naudojama tik ant tam skirtų atsparių paviršių. Naudojant dar nebandytas lakų sistemas, reikia patikrinti jų sukibimą su paviršiumi ant nedidelio ploto. Netinkama naudoti ant korozijos pažeistų paviršių

## Darbo įrankiai. valymas

Mentelė iš kieto plastiko arba nerūdijančio plieno.  
Įrankius iškart po naudojimo nuplauti vandeniu.

## Produkto duomenys

Spalva: balta, tvirta pasta  
Džiūvimo laikas: apie 30 min.  
Šlifuojama / lakuojama: maždaug po 3 val.

## Pakuotė. išėiaa. sandėliavimas

### Pakuotė:

400 g PE-tūbelė. Dėžėje 12 tūbelių.

### Išėiga:

Pagal poreikį.

### Sandėliavimas:

Uždarytoje gamintojo pakuotėje vėsioje, sausoje, ne minusinės temperatūros patalpoje laikoma apie 2 metus.

## Saugumas, ekologija, utilizavimas

Išsamesnė informacija apie saugumą transportuojant, sandėliuojant, naudojant, taip pat apie ekologiją bei utilizavimą pateikta produkto saugos duomenų lapuose.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija.  
Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško gamintojo patvirtinimo.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos galioja. Atnaujinus informaciją naujame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

3260-TA\_09-12 EM-JDi-Ka