

Techninis aprašymas Artikulo Nr. 3385

Induline GW-310

Vandeninė plonasluoksnė lazūra, apsauganti lauko medieną nuo mėlynijimo.



Vandeningas



Išorei



Masyvioms konstrukcijoms




Riboto masyvo konstrukcijoms




Namasyvioms konstrukcijoms



Vakuumas



Lentelių dažymo mašina



Dengimas teptuku / nardinimas / purškimas uždarais įrenginiais



Prieš naudojant gerai išmaišyti



Džiūvimo laikas kitas dengimas po 2-3 val.



Apdorojimo temperatūra +15°-30°C



Sluoksnio išeiga 80-120 ml / 1m²



Sandėliavimo trukmė 12 Month



Laikyti vėsioje, nuo šalčio ir drėgmės apsaugotoje vietoje, indus uždaryti

Panaudojimo sritis

Induline GW-310 apsaugo nuo mėlynijimo visų rūšių lauko medieną, kuri nesiliečia su žeme ir neturi sąlyčio su vandeniu pagal GK 2 ir 3 pagal EN 335-1.

Riboto masyvo ir nemasyvių medienos dalių dengimui išorėje, pvz., tinka dailylentėms, apkalimams, tvoroms, vartams, pergolėms, sodo nameliams, pastogėms, taip pat durų ir langų impregnavimui.

Produkto savybės

- Vandeninė emulsinė, biocidinė, plonasluoksnė lazūra;
- Saugo medieną nuo UV spindulių;
- Apsauga nuo mėlynijimo pagal EN 152-1;
- Nenusilupa, netrūkinėja.

Naudojimas

Tepti teptuku, mirkyti, nardinti, vakuuminio būdu, purkšti tik uždaruose įrenginiuose. Tinkamas tik profesionaliam naudojimui. Paviršius turi būti švarus, be riebalų, vaško, purvo ar dulkių. Induline GW-310 yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia. Lazūrą gerai išmaišyti ir tepti mažiausiai dviem sluoksniais.

Produkto duomenys

Tankis:	apie 1,02 g/cm ³ , esant 20 °C temperatūrai
Klampumas:	apie 12 sek 4 mm piltuvėlyje, esant 20 °C temp.
Rišamoji medžiaga:	Akrilato/alkido-sistema
Pakuotė:	baltos skardinės 2,5 l, 5 l, 20 l, plastikinė talpa 120 l, konteineris 1000 l
Atspalviai:	3384 bespalvis 3385 spalvotas

Antrą sluoksnį tepti praėjus 2-3 val. Reikalui esant galima tepti ir trečią sluoksnį.

Džiūnant per naktį reikalingas tarpinis šlifavimas. Apdorojimo temperatūra 15-30 °C (oro ir pagrindo). Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti ir sunaudoti artimiausiu metu.

s.Nurodymai

Leidžiama masyvių medienos konstrukcijų drėgmė: 13 ± 2 %.

Dengiant ažuolo medieną vandeniniais dažais dėl medienoje esančių tikrų dervų ant paviršiaus gali atsirasti patamsėjimų. Rekomenduojama atlikti bandymus ant nedidelio medienos ploto.

Pretenzijos dėl spec. atspalvių bus pripažįstamos tik tokiu atveju, jei prieš dengiant visą objektą, buvo atlikti dažymai ant bandomojo ploto ir apie atsiradusius defektus iš karto pranešta mūsų atstovybei. Apdorojus visą objekto plotą, pretenzijos nepriimamos.

Medienos apsaugos priemonės sudėtyje yra biocidinių veikliųjų medžiagų prieš medienos kenkėjus. Tad jos naudojamos tik pagal vartojimo instrukciją ir tik tam skirtose naudojimo srityse. Piktnaudžiavimas gali sukelti pavojų sveikatai ir aplinkai. Vengti bet kokio nereikalingo kontakto su šiuo produktu. Pakuotes atidarinti atsargiai. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Po darbo išsiplauti rankas. Dengiamas pagrindas turi būti nepralaidus, jeigu reikia, naudoti plėveles, foliją. Padengtą paviršių iki visiško išdžiūvimo saugoti nuo tiesioginio atmosferos poveikio; neleisti, kad produkto likučiai patektų ant žemės, į gruntinius, paviršinius vandenius. Produkto likučius sunaudoti arba utilizuoti pagal reikalavimus. Negalima padengto paviršiaus laikyti arti paviršinio vandens (upių, ežerų ir pan.), nes gali būti pažeista vandens ekosistema.

Nenaudoti ant medienos, turinčios tiesioginį kontaktą su maisto produktais ar pašarais.

Produkto likučiai negali patekti į nutekamuosius vandenius, žemę, kanalizaciją.

Nenaudoti produkto gyvenamosiose patalpose, išskyrus vidinius langus ir duris.

Darbo įrankiai, jų valymas

Teptukai, nardinimo vonelės, mirkymo įrenginiai, purškimo įrenginiai.

Darbo priemonės plaunamos vandeniu ir Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat iškart po panaudojimo.

Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius reikalavimus.

Išeiqa

80-120 ml/m² vienam sluoksniui.

Apsaugai nuo mėlynijimo: 197-216 ml/m².

Džiūvimas

Apie 4 val., esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Esant žemesnei temperatūrai ir didesnei oro drėgmei džiūvimo laikas gali atitinkamai pailgėti.

Veiklosios medžiagos

0,63% 3-jodo-2 propinilbutilkarbamato

100 g medžiagos sudėtyje yra: 0,63 g 3-jod-2-propinilbutilkarbamato.

Sandėliavimas

Laikoma sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje, ne minusinės temperatūros, gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir vaikams neprieinamoje vietoje. Panaudojus medžiagą, indus gerai uždaryti. *Produktas galioja iki 12 mėn.* Sandėliuojant vandeniui kenksmingus skysčius, laikytis atitinkamų reikalavimų.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

3385-TA-10-14 JK-JD-RV

LOJ-kiekis

ES ribinė produkto vertė (Kat.A/e): 130 g/l (2010).

LOJ vertė šiame produkte neviršija 55 g/l.

Saugos duomenys

Produkto sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 3-lod-2-propinilbutilkarbamato. Gali sukelti alerginę reakciją.

Naudojant ir sandėliuojant laikytis įprastų reikalavimų. Teirautis saugos duomenų lapų.

Produkto kodas: HSM-LV 10.

Pirmosios pagalbos priemonės:

Įkvėpus:

Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, jei reikia, daryti dirbtinį kvėpavimą, būti šiltoje vietoje. Esant nusiskundimams, kreiptis į gydytoją.

Praradus sąmonę, vežti stabilioje padėtyje.

Patekus ant odos:

Tuoj pat plauti vandeniu ir muilu, gerai praskalauti, o nesibaigus odos erzinimui kreiptis gydytojus.

Produktui patekus į akis:

Atmerktas akis gausiai plauti vandeniu; kreiptis į gydytoją.

Prarijus produktą:

Praskalauti burną, išgerti daug vandens.

Nesukelti vėmimo, tuoj pat kreiptis į gydytoją.

Utilizavimas

Didesnius produkto likučių kiekius kartu su originaliais indais utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Visiškai ištuštintas pakuotes atiduoti antriniam perdirbimui. Negalima utilizuoti su buitėmis atliekomis. Neišeisti į kanalizaciją.

Atliekų kodo Nr.: 03 02 05 kitos medienos apsaugos priemonės, sudėtyje turinčios pavojingų medžiagų.

Leidimo nr.

DE: DE-2012-MA-08-00005
BE: BE2012-0031
SK: 2010/1429/7946/SK/MA/10645
LV: LV/2012/MR/015
AT: AT/2012/Z/00057-01/8
PL: PL/2012/0025/A/MR
CZ: CZ-2012-0026
HU: HU-2012-MA-08-00006-0000

Ženklinimas

Vandens kenksmingumo klasė: 2
1272/2008/EC
ADR: -/-

Biocidus naudoti saugiai.

Prieš pradėdant darbus būtina perskaityti naudojimo instrukciją (techninį aprašymą ir saugos duomenų lapus).

