



Techninis aprašymas
Artikulo Nr. 3420-39

Compact-Lasur PU

Vandeninga storasluoksnė langų, durų ir kitų vertingų medienos dalių lazūra



Vandeninga



Vidui ir išorei



Medžio masyviui




Riboto masyvumo dalims



Dengimas teptuku/
voleliu




Prieš naudojant
gerai išmaišyti



Apdorojimo
temperatūra



Džiūvimo laikas,
kitas apdorojimas
po 24 val.



Išeiğa vienam
sluoksniui



Sandėliavimo
trukmė



Saugoti vėsioje,
nuo šalčio apsau-
gotoje vietoje /
saugot nuo drėg-
mės / indus uždaryti

Panaudojimo sritys

Naudojama viduje ir išorėje visoms masyvioms ir nemasyvioms medienos dalims, tokioms kaip langai, durys, medienos profiliai ir pan. Tai spygliuočių ir lapuočių medienos tarpinis sluoksnis ir viršutinė danga.



Produkto savybės

Compact-Lasur PU yra gerai pasiskirstanti, elastinga, praleidžianti vandens garus dispersinė lazūra. Paviršius tampa atsparus UV spinduliams ir kitiems klimato sąlygų poveikiams, negeltonuoja. Patikrinta pagal DIN EN 71-3 „Žaislų sauga – tam tikrų elementų migracija“.

Produkto duomenys

Tankis:	apie 1,04 g/cm ³ , esant 20 °C temperatūrai
Klampumas:	apie 2300 mPa*s, esant 20 °C temperatūrai
Rišamoji medžiaga:	specialios dervos
Pigmentavimas:	neblunkantys pigmentai
Kietųjų dalelių kiekis:	apie 36 %
Blizgumas:	šilko blizgesio
Kvapais:	išdžiūvęs bekvapis
Tiekimo forma:	baltos skardinės 0,75 l ir 2,5 l
Atspalviai:	
3420 – farblos/ bespalvis	3422 – kiefer/ pušis
3423 – eiche hell/ šv.ąžuolas	3424 - afromosia
3426 – teak	3427 – mahagoni/ raudonmedis*
3428 – nussbaum / riešutas	3429 – palisander/ palisandras*
3439 – spec. atspalviai	* šių spalvų nėra 2,5 l induose

Naudojimas

Paviršius turi būti švarus ir sausas, ant jo negali būti dulkių, purvo, tepalų ar vaško likučių.

Maksimali leistina medienos drėgmė: spygliuočių - 15 %, lapuočių - 12 %.

Prieš dažant lauko medieną padengti apsaugine priemone (pvz., Holzschutz Grund* bespalviu gruntu arba su HK-Lasur* pageidaujamo atspalvio). Po gruntavimo visada reikalingas lengvas tarpinis šlifavimas.

Prieš dengiant dažus reikia gerai išmaišyti.

Compact-Lasur PU dengiamas 2-3 sluoksniais su lengvu tarpiniu šlifavimu.

Restauracija:

Pašalinti atsilupusius ir sutrūkinėjusius senus dažus (nušifuoti ir švariai nuvalyti), grybelio ir dumblių pažeistas vietas nuvalyti. Jei reikia, lauko medieną nugruntuoti apsaugine priemone (pvz., bespalviu gruntu Holzschutz Grund* arba pageidaujamo atspalvio HK-Lasur*). Po gruntavimo visada reikalingas lengvas šlifavimas.

Nušlifuoti esamus dažus ir nuvalyti dulkes. Maksimali leistina medienos drėgmė: spygliuočių - 15 %, lapuočių - 12 %.

Indus prieš naudojant gerai sumaišyti. Dengti mažiausiai du Compact-Lasur PU sluoksnius.

* Medienos apsaugos priemonės naudoti saugiai. Prieš pradėdant darbus būtina perskaityti produkto naudojimo instrukciją!

Nurodymai

Compact-Lasur PU negalima dengti esant intensyviems tiesioginiams saulės spinduliams, ne žemesnėje kaip 15 °C temperatūroje (aplinkos ir pagrindo), ar esant didesnei kaip 85 % oro drėgmei. Didesnius plotus suskirstyti etapais, nedengti iš karto viso ploto. Dirbant gamykloje ar kitoje uždaroje patalpoje pasirūpinti geru vėdinimu, kad nepadidėtų oro drėgmė ir greičiau vyktų džiūvimas.

Sandarinimo medžiagos (hermetikai) turi turėti geras sukibimo su paviršiumi savybes ir gali būti tepami tik labai gerai išdžiūvus dažams. Dažomi užpildai su plastifikatoriais gali sukibti, todėl rekomenduojama naudoti užpildus be plastifikatorių. Ant ažuolo dengiant vandeningus dispersinius lakus dėl medienoje esančių cheminių elementų gali atsirasti patamsėjimų.

Rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant visų rūšių nedidelio medienos ploto.

Compact-Lasur bespalvis naudojamas tik tose vietose, kurių nepasiekia tiesioginis oro sąlygų poveikis.

Darbo įrankiai ir jų valymas

Teptukai, skirti akriliniams dažams, voleliai.

Darbo įrankius iš karto po naudojimo nuplauti vandeniu su plovikliu. Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis.

Kadangi medžiaga naudojama mums nedalyvaujant, techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Duomenys, neįeinantys į techninį aprašymą, reikalauja raštiško patvirtinimo iš gamyklos gamintojos.

Mūsų bendros tiekimo sąlygos bet kuriuo atveju galioja. Išėjus naujam techniniam aprašymui, ankstesnieji netenka savo galios.

3420-39-TA-12-14-JK-JD-RV korr

Išėiga

Apie 100 ml/m² vienam sluoksniui.

Džiūvimas

Nelimpa dulksės: maždaug po 30 min. Galima liesti: maždaug po 1 val. Galima dažyti: maždaug po 4 val.

Praktinės vertės nurodytos, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei. Žemesnė temperatūra ir didesnė oro drėgmė pailgina džiūvimo laiką.

Skiedimas

Jei reikia, galima skiesti vandeniu (ne daugiau kaip 5 %).

Sandėliavimas

Uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje sausoje, vėsioje ir ne minusinės temperatūros vietoje sandėliuoti galima mažiausiai 24 mėnesius.

Sudėtis pagal VdL-RL 01

Acrylat/PU- dispersija, silikagelis, geležies oksidai, TiO₂, vanduo, glikoliai, priedai, konservavimo medžiagos.

Dėl alergijos izotiazolinams kreiptis į tel.: 05432-83138.

LOJ-Kiekis

ES produkto ribinė vertė (Kat. A/e): 130 g/l (2010).

LOJ vertė produkte neviršija 129 g/l.

Saugos duomenys / utilizavimas

Produkto sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-on[EB nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EB nr. 220-239-6] (3:1), 1,2 benzotiazol-3(2H)-on. Gali sukelti alergines reakcijas.

Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų. Darbo metu ir po jo pasirūpinti geru vėdinimu.

Patekus į akis ar ant odos nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu. Nenuleisti į kanalizaciją, gruntinius vandenis ar žemę.

Antriniam perdirbimui priduoti tik visiškai ištuštintas pakuotes. Skystus produkto likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius. Dėl saugos duomenų lapų kreiptis į atstovus.

Didesnius produkto likučių kiekius kartu su originalia pakuote utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Visiškai ištuštintas pakuotes pakuotes priduoti antriniam perdirbimui. Draudžiama utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Nepilti į kanalizaciją..

Produkto kodas: M-KH 01

Ženklinimas

Pavojingumo vandeniui klasė: 1
ADR: -/-

