



HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Medienos apsaugos lazūra, tirpiklių pagrindu, profesionaliam naudojimui



| Atspalvis | Likutis | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| | Kiekis ant paletės | 200 | 96 | 30 | 22 |
| | Pakuotė | 2 x 2,5 l | 2 x 5 l | 10 l | 20 l |
| | Pakuotės rūšis | Kibiras W | Kibiras W | Kibiras W | Kibiras W |
| | Pakuotės kodas | 03 | 05 | 10 | 20 |
| | Artikelio Nr. | | | | |
| bespalvis | 7100 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| eiche hell/ šviesus ąžuolas (RC-365) | 7101 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| kiefer/ pušis (RC-270) | 7102 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| pine-lärche/ maumedis (RC-260) | 7103 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| eiche rustikal/ tamsus ąžuolas (RC-360) | 7104 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| teak/ tikas (RC-545) | 7105 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| mahagoni (RC-565) | 7106 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| nussbaum/ riešutas (RC-660) | 7107 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| palisander (RC-720) | 7108 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| silbergrau/ sidabrinė pilka (RC-970) | 7109 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| weiß/ balta (RC-990) | 7110 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| kastanie/ kaštonas (RC-555) | 7111 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| graphitgrau/ grafitinė pilka | 7112 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| platingrau/ platininė pilka | 7113 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Spec. atspalviai | 7114 | ■ | ■ | ■ | ■ |




Išėiga



Prevencinė apsauga nuo mėlynijimo ir puvinio dengiant 205-250 ml/m² mažiausiai dviem sluoksniais

Obliuota arba labai tanki mediena sugeria mažiau dažų, todėl gali būti reikalingas trečias sluoksnis.

Panaudojimo sritys



- Lauko medienai
- Medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme pagal DIN EN 335-1, GK 2 ir 3.
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
- Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
- Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik kaip gruntas), pvz., langams ir durims.
- Gruntas, tarpinė ir galutinė danga.
- Netinka dengti ant grindų (terasos ir kt. medinės grindys)
- Profesionaliam naudojimui

Savybės



- Plonasluoksnė skaidri danga
- Trys viename: impregnantas, gruntas ir lazūra
- Prevencinė apsauga nuo drėgmės, UV spindulių, puvinio, mėlynijimo, pelėsio, dumblių ir vapsvų
- Giliai įsigeria
- Pralaidu orui
- Daug atspalvių
- Nenusilupa
- Atnaujinant paviršių nebūtina šlifuoti
- Bepalvis atspalvis neapsaugo nuo UV spindulių (papilkėja), todėl šiuo atspalviu galima dengti tik tokią medieną, kuri apsaugota nuo tiesioginių UV spindulių, kritulių ir vėjo. Jei vistiek pageidaujama bespalvė danga, tuomet reikia dengti daugiau kartų ir reguliariai paviršių atnaujinti.
- Atspalvis galima maišyti tarpusavyje

Produkto duomenys

| | |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Tankis (20 °C) | Apie 0,87 g/cm ³ |
| Klampumas | Apie 80 s ISO 2431/3 mm |
| Rišamoji medžiaga | Alkidinės dervos |
| Kvapais | Būdingas tirpikliams, po džiūvimo bekvapis |
| Blizgumas | Matinis |

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- [Dauerschutz-Lasur UV \(2234\)](#)

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Pagrindas turi būti švarus ir sausas.
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %
- **Paruošimas**
Senus dažus (pvz., storasluoksnės lazūras ar dengiančius dažus), žievę ir purvą kruopščiai pašalinti.



Atsilupusias ir netvirtas šakas pašalinti, sakingas vietas nuvalyti su tam skirtomis priemonėmis (pvz., skiedikliu V101)
Prieš dengiant lygų, obliuotą medienos paviršių, jį reikėtų pašlifuoti ir nuvalyti dulkes.
Tokių būdu paviršius geriau sugeria dažųs.
Atsižvelgti į bendras "Lauko medienos konstrukcijų padengimo" rekomendacijas

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C

Gerai išmaišyti

Kvalifikuotiems specialistams: dažymas, nardinimas, apliejimas, purškimas - tik uždaruose įrenginiuose

Tepama plaušo kryptimi

Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis

Dengiant ažuolo medieną rekomenduojama prieš tai gruntuoti bespalviu produktu

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu

Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Perdažant su kitomis dažymo priemonėmis rekomenduojama atlikti bandymus dėl dangų sukibimo

Baltas atspalvis dengiamas tik tose vietose, kurių nepasiekia tiesioginis oro sąlygų poveikis, pvz., pastogėse; arba naudojamas kaip gruntas.

Tokia mediena kaip ažuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.

Skersai pjautą medieną nutepti su Langzeit-Lasur UV arba Fenster- & Türenlasur, pasirinktu atspalviu (mažiausiai 2 sluoksniais).

Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų "nuvarvėjimo" kraštas.

Su kiekvienu lazūros sluoksniu intensyvėja spalva ir blizgumas

■ Džiūvimas

Apie 12 val., esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą
Net jeigu liečiant paviršius atrodo sausas, keleto dienų bėgyje paviršius vis dar gali būti šiek tiek lipnus

Ši produkto savybė nėra trūkumas ar defektas!

Padidinus oro cirkuliaciją šių tirpiklių išgarinimas vyksta greičiau

■ Skiedimas

Paruošta naudojimui

Darbo įrankiai/ valymas



Teptukas (natūralių šerelių), nardinimo vonelė, apliejimo įranga, purškimo įranga (uždara)

Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu V 101

Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

Sandėliavimas/ galiojimas



Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausiai, vėusiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.

Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.



Pirmosios pagalbos
priemonės

Įkvėpus:

Išėiti į gryną orą ir netrikdyti nukentėjusiojo. Jei simptomai išlieka, kreiptis į medikus. Praradus sąmonę paguldyti stabiliai ir nedelsiant kreiptis į medikus.

Patekus ant odos:

Nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir muilu. Atsiradus simptomams (pvz., sudirginta oda) kreiptis į medikus.

Patekus į akis:

Pramerktas akis keletą minučių gausiai plauti tekančiu vandeniu. Nepraėjus simptomams, kreiptis į medikus.

Prarijus:

Nesukelti vėmimo! Nieko negerti ir nedelsiant kreiptis į medikus. Praradus sąmonę paguldyti stabiliai ir nedelsiant kreiptis į medikus.

GISCODE

HSL27

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Atliekų kodo-Nr.: 03 02 05 kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

Biocidinių produktų
reglamentas

Veiklosios medžiagos:

100 g medžiagos sudėtyje yra 1,50 g (1,5 %) IPBC.

Leidimo Nr.:

DE-0012032-0001-08

Apsaugos gairės:

BP 1081 – prevencinė medienos apsauga – pagrindinės priemonės

BP 2081 – medienos apsaugos priemonė: dengiama teptuku, voleliu

BP 2083 – medienos apsaugos priemonių naudojimas atviruose įrengimuose

Medienos apsaugos priemonė sudėtyje turi biocidų, apsaugai nuo kenkėjų. Norint išvengti pavojaus žmogui ir aplinkai, būtina produktą naudoti tik tam skirtose vietose ir tik pagal naudojimosi instrukciją. Vengti bereikalingo kontakto su šia medžiaga. Piktnaudžiavimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai

Atidaryti ir naudoti atsargiai

Darbo metu negalima valgyti, gerti ir rūkyti

Laikyti atokiau nuo degių šaltinių, saugoti nuo elektrostatinės iškvos

Garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius; neįkvėpti garų ir dūmų

Darbus atliekant uždaroje patalpoje būtina pasirūpinti tinkamu vėdinimu

Dengiant langus ir lauko duris reikia pasirūpinti geru vėdinimu ir vidaus ventiliacija; jei įmanoma atidaryti visus langus ir duris. Atlikus darbus patalpoje būti kiek įmanoma mažiau

Prieš pertraukas ir po darbų būtina plauti rankas

Negalima naudoti ant medienos, kuri turės tiesioginį kontaktą su maisto produktais ar pašarais

Produkto ir jo likučių negalima nuleisti į kanalizaciją, gruntą, žemę.

Produkto negalima naudoti ir juo padengtos medienos negalima laikyti arti paviršinių vandenų, nes gali būti pažeista vandens ekosistema



Darbus atlikti tik ant nepralaidaus paviršiaus, jei reikia apdengti apsaugine plėvele. Padengtą medieną reikia laikyti ant kieto, nepralaidaus paviršiaus tol, kol dažai pilnai išdžius. Bet koks išsiliejusios ar nuo medienos nulašėjusios medžiagos kiekis turi būti surinktas ir vėl panaudotas arba utilizuojamas pagal galiojančius potvarkius. Naudojant produktą purškimo būdu, saugoti kad nepatektų į aplinką (į vandenį, ant žemės, augalų ir pan.)

Produkto negalima naudoti vidaus patalpoms, išskyrus langų ir durų vidinę pusę. Darbo metu laikytis bendrų saugumo nurodymų, dirbant su medienos apsaugos priemonėmis.

Deklaracija pagal VdL-RL
01

Produkto grupė: medienos lazūros
Sudedamosios dalys: alifatai, alkidinės dervos, titandioksidas, suodžiai, vario oksido pigmentai, organiniai pigmentai, aliuminis, silicio dioksidas, vašakai, aromatiniai junginiai, priemonė nuo putojimo, rišamoji medžiaga, sausios medžiagos, tirštiklis, IPBC (3-Jod-2-propinylbutylcarbamate).

LOJ pagal Decopaint-
direktyvą (2004/42/EG)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 400 g/l (2010)
Produkto sudėtyje yra < 400 g/l LOJ.

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujinus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali būti nežymiai skirti, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejonėms dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.