



# Acryl 100

Aukštos kokybės hermetikas

Atspalvis	Likutis		
	Kiekis ant paletės	1056	864
	<b>Pakuotė</b>	<b>12 x 310 ml</b>	<b>12 x 600 ml</b>
	Pakuotės rūšis	Plastikinė pakuotė	Aliuminė pakuotė
	Pakuotės kodas	12	60
	<b>Artikelio Nr.</b>		
grau/ pilka	7360	■	■
weiß/ balta	7370	■	■
spec. atspalviai	7375		■

## Išėja

Apie 100 ml/m esant 1 cm<sup>2</sup> siūlės skerspjūviui



## Panaudojimo sritys



- Stabilių konstrukcijų sandarinimas
- Įtrūkimų užpildymas
- Fasadų, mūro, tinko ir medienos restauracija
- Mažo tvirtumo medžiagoms, pvz., porėtam betonui ir gipsui
- Mediena/ medienos siūlės, ypač medinių rąstų

## Savybės

- Dažoma
- Atsparu lietai
- Elastinga
- Sudėtyje neturi tirpiklių
- Suderinama su Remmers medienos dažais

## Produkto duomenys

Tankis (DIN EN ISO 1183-1A)	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Klampumas	Pastos konsistencijos/ tvirta
Susiformuoja paviršinė plėvelė	Apie 15 Min. (+23°C/50 % sant. oro drėgmė)

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

## Galimi sistemos produktai

- [Rundschnur \(4260\)](#)
- [Dichtstoffpistole \(4701\)](#)
- [Dichtstoffpistole \(4706\)](#)
- [Druckluft-Dichtstoffpistole \(4707\)](#)



#### Pasiruošimas darbui


##### ■ Reikalavimai pagrindui

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus

##### ■ Paruošimas

Jei siūlės skersmuo  $\geq 1$  cm prieš tai užpildyti jį su Rundschnur poliuretano užpildu Stipriai absorbuojančias siūlių briaunas gruntuoti (Acryl 100 1:1 vandenyje).

#### Apdirbimas



##### ■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min.  $+5$  °C iki maks.  $+40$  °C

Antgalį atitinkamai pagal siūlės plotį nupjauti įstrižai ir užpurkšti siūlę.

Medžiagos padengimo gylis 75 % siūlės pločio

Su pakankamu spaudimu užpildyti siūlę iki kraštų ir sulyginti sudrėkinta mentele.

#### Apdirbimo nurodymai

Kuo siūlės gilesnės, tuo išdžiūvimo laikas ilgesnis.

Dažais dengiama tik tuomet, kai paviršius jau negali būti pažeistas

#### Nurodymai

Kol pilnai sukietės reikia saugoti nuo vandens ir tiesioginio saulės poveikio

Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

Atsižvelgti į IVD-Merkblatt Nr. 20 rekomendacijas!

Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.


#### Darbo įrankiai/ valymas



Hermetiko spaudiklis, mentelė

Darbo įrankiai valomi su muiluotu vandeniu

#### Sandėliavimas/ galiojimas



Originalioje pakuotėje vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 36 mėnesius

#### Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

#### Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam perdirbimui. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.



CE-ženklimas



1119

**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

14

GBI F 042-2

EN 15651-1: 2012

7360

Siūlių hermetikas fasado konstrukcijoms, viduje ir išorėje

F-EXT-INT;

Sąlygos: procesas A

Pagalbinė medžiaga: Skiedinys M1

Degumas:

Klasė E

**Atsparumas vandeniui, sandarumas**

Patvarumas:

≤ 3 mm

Tūrio praradimas:

≤ 25 %

Tempimo būklė panardinus į vandenį, esant 23°C:

≥ 100 %

Ilgamžiškumas:

išlaikyta

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais gamintojo gamybos ir panaudojimo techniniais duomenimis, gautais po bandymų laboratorijoje. Atnaujinus informaciją naujausiame techniniame aprašyme, ankstesnieji netenka savo galios.

Statybvietėje produkto parametrai gali neįymiai skirtis, todėl mes rekomenduojame atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio paviršiaus ploto. Be to, esant dvejonėms dėl produkto apdirbimo, galite kreiptis į atsakingą mūsų darbuotoją.